

mr.Flex[®]

Sement əsaslı, polimer qatqılı, yüksək performanslı və elastik kafel, keramika və qranit yapışdırıcısı
Məhsul kodu: 10.25.006



Məhsul haqqında

mr.Flex sement əsaslı, polimer qatqılı, kimyəvi qatqılı elastik kafel, keramika və qranit yapışdırıcısıdır.

TS 11140 EN 12004 - C2T sinifinə uyğundur. C2 = əlavə xüsusiyyətləri inkişaf etdirilmiş sement əsaslı yapışdırıcıdır.

T = Sürüşmə xüsusiyyəti azaldılmışdır.

İstifadə sahəsi

- ✓ Daxili və xarici məkanların divar və döşəmələrində (yerlərdə) istifadə olunur
- ✓ Dekorativ körpic, təbii qranit, qranit keranit, böyük ölçülü keramika, şüşə mozaika, traverten və örtük materiallarının yapıştırılmasında
- ✓ Böyük ölçülü örtüklərin yapıştırılmasında;
- ✓ Su hovuzlarında
- ✓ Yerdən isidilən yerlərdə, isitməli hovuzlarda, termal hovuzlarda
- ✓ Teras və balkonlarda
- ✓ Keramika üzərinə keramika yapıştırılmasında;
- ✓ Ani temperatur dəyişimlərinin olduğu yerlərdə
- ✓ Alçıplaka, alçı-suvaq, istilik izolyasiya plakaları, qazbeton kimi istilik dəyişikliyinə məruz qalan səthlərin mr.Astar[®] ilə astarlanmasından sonra,
- ✓ Çoxlu sayda insan və yük gediş-gəlişinin olduğu yerlərdə
- ✓ Yüksək binlərin üzlük döşəmələrinin yapıştırılmasında

Üstünlükləri

- ✓ Asan hazırlanır və asan tətbiq olunur
- ✓ Şaquli tətbiq zamanı sürüşmə baş vermir
- ✓ İstifadə müddəti uzundur
- ✓ Yüksək yapışma xüsusiyyətinə malikdir
- ✓ Temperatur dəyişikliklərindən yaranan dartılma və titrəmələrə qarşı davamlıdır
- ✓ Donma və ərimə nisbətində dözümlüdür

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Mineral dolğular, sentetik qatqılar, toz polimer və xüsusi sement
Rəngi	Boz rəngli toz
Yapışma müqaviməti	> 1,00 N/mm ² (28 gün)
Açıq gözləmə müddəti	25 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tamamlama müddəti	3-5 dəq
Tətbiq ediləcək səthin istiliyi	+5°C +25°C
Xidmət istiliyi	-20°C +80°C
Derz Dolğu müddəti	24 saat
İstifadəyə açma müddəti	3 gün
Qarışıqın sıxlığı	~1,57 kq/lt

Yuxarıdakı qiymətlər +23°C və 50% nəmlik üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması;
Tətbiq sahəsinin möhkəm, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, qatı sürtgü yağı və parafin qalıqlarından təmizlənməlidir. Səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. Donmuş, əriyən və ya 24 saat ərzində donmaq təhlükəsi olan sahələrdə tətbiq olunmamalıdır. 5-20 mm dərinliyində olan boşluqlar iki gün əvvəlcədən mr.Tamir[®] ilə təmir edilməlidir. Tətbiq olunacaq səthin istiliyi +25°C-dən çoxdursa səth nəmləndirilməlidir. Əmici səthlər (alçıplaka, qazbeton, alçı-suvaq, və b.) tətbiq öncəsi 2 qat mr.Astar[®] ilə astarlanmalıdır. Taxta səthlərə tətbiq edilərkən öncə səth mr.Kontakt GP[®] ilə astar-

lanmalı, əgər taxta səthin nəmlənmə ehtimalı varsa tətbiqdən öncə mr.Seal Superflex® iki qat və filəli olaraq taxda səthə tətbiq edilməlidir.

Qarışdırma

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba mr.Flex® yavaş-yavaş əlavə edilərək 400-600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topaqlar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 30 saniyə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir.

Qarışım Nisbəti

1 kg toz üçün	~ 0,28 litr su
25 kg toz üçün	~ 7,00 litr su

Sərfiyyat

Daraq ölçüləri və keramika ölçülərinə görə sərfiyyat miqdarları:

Keramika	Daraq	İstifadə miqdarı
10x10 sm	6x6x6 mm	Tək tərəfli yapışdırma ~4 kq/m ²
10x10 sm ilə 20x20 sm	8x8x8 mm	Tək tərəfli yapışdırma ~5 kq/m ² Cüt tərəfli yapışdırma ~6 kq/m ²
20x20 sm ilə 30x40 sm	10x10x10 mm	Cüt tərəfli yapışdırma ~6,5-7kq/m ²

Alətlərin təmizlənməsi

İstifadə edilən alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. Mr.Flex® bərkidildən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizlənmə bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün saxlama şəraitində, istehsal tarixindən etibarən 1 il müddətində istifadəyə yararlıdır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və iş sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və mas-

kadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın təxrib edici təsirlərindən ötürü, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çətməyəcəyi yerlərdə ambarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Mr.Fix sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir, məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflərdən kənarçıxmalar və/və ya xətalı istifadələrə görə şirkətimiz məsuliyyət daşımır. Xahiş olunur mali alarkən məhsul kitabçası tələb edin və lazımı dəstək üçün şirkətimizin məsul şəxsləri ilə əlaqə saxlayın.

Net: 25 kq ±2%

