

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

PRATİX® S

Məhsul haqqında

PRATİX® S - qazbeton və beton səthlər üçün sement əsaslı, polimer qatqılı suvaq materialıdır.

Məhsul kodu: 204.30003

İstifadə sahələri

- Daxili və xarici məkanlarda;
- Qazbeton ilə hörülmüş divarlara suvaq çəkilməsində;
- Boyadan əvvəl hamar səthin əldə edilməsi üçün sement əsaslı səthlərdə istifadə edilir.

Üstünlükləri

- Asan hazırlanır və asan tətbiq edilir;
- Qazbeton səthlər üçün xüsusi olaraq təkmilləşdirilmişdir;
- İstifadə müddəti uzundur;
- Yapışma müqaviməti yüksəkdir;
- Çatlamalara və zərbəyə qarşı dözümlüdür;
- Qazbetonun səthində möhkəm təbəqə əmələ gətirir;
- Üzərinə birbaşa boya və divar kağızı çəkilə bilər;
- Daxili və xarici məkanlarda istifadə edilə bilər;
- Donma və ərimə döngüsünə qarşı davamlıdır.

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Mineral dolğular,sintetik qatqılar,toz polimer və xüsusi sement
Rəngi	Ağ
Yapışma müqaviməti	$\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$
Açıqda gözləmə müddəti	20 dəq
İstifadə müddəti	2 saat
Tətbiq ediləcək səthin istiliyi	$+5^{\circ}\text{C} + 25^{\circ}\text{C}$
Xidməti istiliyi	$-20^{\circ}\text{C} + 80^{\circ}\text{C}$
Aqreqanın ən böyük dənə dərinliyi	Max. 1mm

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

PRATİX® S

Qarışıqın sıxlığı	~1.67 kq/lt
Sərfiyyat	7kg /m ² (5 mm)

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

İstifadə təlimatı Səthin hazırlanması

Tətbiq sahəsinin sağlam, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, boya, pas və parafin qalıqlarından təmizlənməlidir. 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan hava şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır. Birbaşa günəş şüaları altında, güclü külək və yağışlı hava şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır.

Qarışıqın hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba **PRATİX® S** suvaq materialı yavaş - yavaş əlavə edilərək 400 - 600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topalar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə gözlədikdən sonra təkrar 1 dəqiqə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir. Sərtləşmiş qarışıqda təkrar olaraq su əlavə edərək istifadə etmək olmaz.

Qarışım nisbəti

1 kq toz üçün	~ 0,23 - litr su
25 kq toz üçün	~ 5.75 - litr su

Sərfiyyat

5 mm qalınlıq üçün 5 kq/m² toz məhsul

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar dərhal su ilə təmizlənməlidir. Məhsul bərkidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizlənə bilər.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

PRATİX® S

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Net: 25 kq



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10