

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PRATIX® S

О продукте

PRATIX® S - штукатурный материал на цементной основе с полимерными добавками для газобетонных и бетонных поверхностей.

Код продукта: 204.30003

Преимущества

- Простое приготовление и нанесение.
- Разработан специально для газобетонных поверхностей;
- Длительное время использования;
- Высокая адгезия;
- Стойкий к образованию трещин и ударам;
- Образуется прочный слой на поверхности газобетона;
- Краску и обои можно наносить непосредственно на продукт;
- Может использоваться внутри и снаружи помещений;
- Стойкий к циклам замораживания и оттаивания.

Области применения

- Внутри и снаружи помещений;
- В оштукатуривании стен из газобетона;
- На поверхностях на цементной основе для получения гладкой поверхности перед покраской.

Технические характеристики

Состав продукта	Минеральные наполнители, синтетические добавки, порошковые полимеры и специальный цемент
Цвет	Белый
Адгезия	$\geq 0.50 \text{ Н/мм}^2$
Время использования после приготовления	20 минут
Время нанесения	2 часа
Температура обрабатываемой поверхности	+5°C + 25°C

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PRATIX® S

Рабочая температура	-20°C + 80°C
Размер самого крупного зерна наполнителя	Макс. 1 мм
Плотность смеси	~1.67 кг/л
Расход	7 кг/м ² (5 мм)

Вышеуказанные показатели приведены для температуры +23°C и относительной влажности 50%. Высокая температура сокращает продолжительность процесса, а низкая - увеличивает.

Инструкция по применению

Подготовка поверхности

Необходимо позаботиться о том, чтобы обрабатываемая поверхность не имела повреждений, была сухой, чистой и прочной, и не содержала пыли. Поверхность следует очистить от следов масла, краски, ржавчины и парафина, ослабляющих адгезию. Не использовать в погодных условиях с риском замерзания в течение 24 часов. Не следует наносить под воздействием прямых солнечных лучей, при сильном ветре и в дождливую погоду.

Приготовление смеси

Используемую воду налить в чистую емкость, медленно ввести штукатурку PRATIX® S и перемешивать при помощи миксера на скорости 400-600 об/мин в течение 3-5 минут до растворения комочков. Примерно через 3-5 минут повторно перемешать в течение 1 минуты, после чего продукт готов к употреблению. Нельзя использовать затвердевшую смесь, добавляя воду.

Соотношение компонентов в смеси

На 1 кг порошка	~ 0,23 л воды
На 25 кг порошка	~ 5.75 л воды

Расход

5 кг/м² порошка для получения толщины 5 мм

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PRATIX® S

Очистка инструментов

После нанесения использованные инструменты и принадлежности следует немедленно промыть водой. После затвердевания продукт можно удалить с поверхности только механическим способом.

Условия хранения

Хранить в оригинальной невскрытой упаковке в сухом и прохладном месте.

Срок хранения

12 месяцев от даты изготовления при надлежащих условиях хранения.

Меры предосторожности

В процессе применения следует носить рабочую одежду, защитные перчатки, очки и маску в соответствии с условиями работы и требованиями безопасности. В связи с раздражающим воздействием неотвержденного материала следует избегать контакта с кожей и глазами; в случае попадания следует немедленно промыть область контакта большим количеством воды с мылом, а в случае проглатывания немедленно обратиться к врачу. Нельзя принимать пищу в местах использования материала. Хранить в недоступном для детей месте. Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

Ответственность

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании.

Вес нетто: 25 кг



ООО «КАРТАШ ЛТД»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

PRATIX® S

Город Баку, Бинагадинский район, поселок Бинагады, 7

www.mrfix.az

Тел.: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10