

# TEKNİK VERİ SAYFASI

## PRATİX® S

### Ürün hakkında

**PRATİX® S** - Gazbeton ve beton yüzeyler için çimento esaslı, polimer katkılı sıva malzemesidir.

**Ürün kodu:** 204.30003

### Kullanım alanları

- İç ve dış mekanlarda;
- Gazbeton duvarların sıvanmasında;
- Çimento esaslı yüzeylerde boyama öncesi pürüzsüz bir yüzey elde etmek için kullanılır.

### Avantajları

- Kolay hazırlanır ve uygulanır;
- Gazbeton yüzeyler için özel olarak geliştirilmiştir;
- Uzun ömürlüdür;
- Yüksek yapışma mukavemetine sahiptir;
- Çatlaklara ve darbelere dayanıklıdır;
- Gazbeton yüzeyinde güçlü bir tabaka oluşturur;
- Doğrudan boyanabilir ve duvar kağıdı ile kaplanabilir;
- İç ve dış mekanlarda kullanılabilir;
- Donma-çözülme döngülerine dayanıklıdır.

#### Teknik özellikler

| Malzeme bileşimi                  | Mineral dolgu maddeleri, sentetik katkı maddeleri, toz polimerler ve özel çimento |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Rengi                             | Beyaz                                                                             |
| Yapışma direnci                   | $\geq 0.50 \text{ N/mm}^2$                                                        |
| Açık havada bekleme süresi        | 20 dak                                                                            |
| Kullanım süresi                   | 2 saat                                                                            |
| Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı     | +5°C + 25°C                                                                       |
| Servis sıcaklığı                  | -20°C + 80°C                                                                      |
| Agreganın en büyük tane derinliği | Max. 1mm                                                                          |
| Karışımın yoğunluğu               | ~1.67 kg/l                                                                        |
| Tüketim                           | 7kg /m <sup>2</sup> ( 5 mm)                                                       |

Yukarıdaki değerler +23°C ve %50 bağıl nem koşullarında verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltırken, daha düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

#### Kullanım Talimatları

##### Yüzey hazırlığı

Uygulama alanının sağlam, kuru, temiz, tozsuz ve taşıyıcı olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı olumsuz etkileyebilecek her türlü yağ, boya, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmış olmalıdır. 24 saat içinde don riski olan hava koşullarında uygulama yapmayınız. Doğrudan güneş ışığı, kuvvetli rüzgar veya yağmurlu hava koşullarında uygulama yapmayınız.

#### Karışımın hazırlanması

Kullanılacak su temiz bir kaba doldurulur ve PRATIX® S sıva malzemesi yavaşça kaba eklenerek 400-600 devir/dakika hızında bir mikserle topaklar eriyene kadar 3-5 dakika karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika beklendikten sonra ürün tekrar 1 dakika karıştırılarak kullanıma hazır hale getirilir. Sertleşen karışımın tekrar su eklenerek kullanılması mümkün değildir.

#### Karışım oranı

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1 kg toz için  | ~ 0,23 - litre su |
| 25 kg toz için | ~ 5.75 - litre su |

#### Tüketim

5 mm kalınlık için 5 kg/m<sup>2</sup> toz ürün

#### Temizlik araçları

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar derhal su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra yüzeyden ancak mekanik olarak temizlenebilir.

#### Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

#### Saxlama şərtləri

Uyğun saxlama şərtlərində istehsal tarixindən itibaren 12 aydır.

#### Güvenlik önlemleri

Uygulama sırasında, iş ve işçi sağlığı koşullarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkileri nedeniyle, içerik maddeleri cilt ve gözlerle temas ettirilmemeli, temas halinde derhal bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması halinde ise derhal bir doktora başvurulmalıdır. Gıda ürünleri, malzemenin uygulandığı alanlarda bırakılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

#### Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Şirketimiz, ürünün yazılı tavsiyeler dışında kullanılmasından ve/veya nerede ve nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir yanlış kullanımından sorumlu değildir. Daha detaylı bilgi için lütfen ürün broşürü talep edin veya şirket temsilcilerimizle iletişime geçin.

Net: 25 kg



**KARTAS LTD MMC**

Bakü, Binagadi ilçesi, Binagadi kasabası 7 [www.mrfix.az](http://www.mrfix.az)

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10