

## IZOMAX® Band F Corner In

Внутренний угловой элемент с флисовым покрытием на основе ТПЭ

### О продукте

IZOMAX® Band F Corner In — предварительно отформованный внутренний угловой элемент с покрытием из термопластичного эластомера (ТПЭ) между двумя слоями полипропиленового нетканого материала. Во внутренних углах, где сходятся примыкания стены к стене и стены к полу, он герметизирует трёхмерный узел, который лента в одиночку не способна перекрыть непрерывно.

### Области применения

- Во внутренних углах, где сходятся примыкания стены к стене и стены к полу
- В угловых узлах систем лент IZOMAX® Band F и IZOMAX® Band W
- В угловых узлах мембранной системы IZOMAX® Ftec
- Внутренние влажные помещения со средним и высоким воздействием воды без напора (классы W2-I и W3-I по DIN 18534) — ванные комнаты, общественные душевые
- Плавательные бассейны и поверхности под постоянным давлением воды

### Преимущества

- Готовая отформованная форма решает трёхмерный угловой узел одной деталью
- Изготовлен из того же материала, что и лента, что обеспечивает полную совместимость в системе
- Двустороннее флисовое покрытие обеспечивает высокую адгезию
- Толщина всего 0,60 мм — не увеличивает уровень покрытия
- Стоек к разбавленным кислотам, щелочам, солёной воде и хлору

### Технические характеристики

| Общие сведения                               |                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Состав материала                             | ПП нетканый материал / покрытие из термопластичного эластомера (ТПЭ) / ПП нетканый материал |
| Внешний вид                                  | Отформованный внутренний угловой элемент серого цвета                                       |
| Длина стороны                                | 120 мм (± 4 мм)                                                                             |
| Высота                                       | 60 / 90 мм (± 5 мм)                                                                         |
| Глубина поверхности                          | 60 мм (± 5 мм)                                                                              |
| Общая толщина                                | 0,60 мм (≥ 0,5 мм)                                                                          |
| Масса одной детали                           | 14 г/шт (± 10%)                                                                             |
| Показатели                                   |                                                                                             |
| Стойкость к давлению воды (EN 1928, метод В) | 1,5 бар                                                                                     |
| Давление разрыва                             | 1,5 бар                                                                                     |
| Термостойкость                               | –30 °C / +90 °C                                                                             |
| Химическая стойкость                         | Стойка к разбавленным кислотам, щелочам, солёной воде и хлору                               |

| Данные по применению       |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| Класс клея                 | Плиточный клей не ниже класса C2 по EN 12004-1             |
| Нахлёст с лентой           | Мин. 50 мм                                                 |
| Зона нахлёста              | Соединяется подходящим жидким гидроизоляционным материалом |
| Информация по безопасности |                                                            |
| Опасные вещества           | См. паспорт безопасности                                   |

Указанные технические значения получены при температуре окружающей среды +23 °C и относительной влажности 50%.

## Инструкция по применению

### Подготовка основания

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, чистым и обеспыленным. Масла, ржавчину, смазки, парафин и остатки составов для ухода за бетоном, ухудшающие адгезию, необходимо удалить. Пустоты выравниваются подходящим ремонтным материалом, впитывающие основания обрабатываются подходящей грунтовкой.

### Установка элемента

Работы по узлам начинают с углов. Плиточный клей класса не ниже C2 наносится на угловую зону равномерным слоем. Внутренний угловой элемент укладывается так, чтобы его лепестки полностью прилегали к поверхностям стены и пола, и прижимается шпателем. Под элементом не должно оставаться воздушных пустот. Излишки клея по краям вытягиваются наружу.

### Соединение с лентой

Гидроизоляционная лента нарезается и укладывается с нахлёстом на угловой элемент не менее 50 мм. Зона нахлёста соединяется подходящим жидким гидроизоляционным материалом для надёжного стыка. К облицовке не приступают до обеспечения непрерывности между угловым элементом и лентой.

### Поверхностная гидроизоляция

После установки всех угловых элементов и лент приступают к поверхностной гидроизоляции. Флисовая поверхность элемента должна быть полностью утоплена в гидроизоляционный материал или плиточный клей.

## На что следует обратить внимание

- Нахлёст с лентой не должен быть менее 50 мм; стык без нахлёста приводит к протечкам.
- Не наносить на промёрзшие или оттаивающие основания, а также при риске заморозков в течение 24 часов.
- Не наносить под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре или осадках.
- Не применять там, где возможен контакт с минеральными маслами, бензином и ароматическими соединениями, такими как толуол.
- По техническим причинам возможны незначительные различия в цвете и печати между партиями; на технические характеристики это не влияет.

## Условия хранения и срок годности

Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищая от прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения срок годности составляет 24 месяца с даты производства.

## Меры безопасности

При выполнении работ следует использовать спецодежду и защитные перчатки в соответствии с требованиями охраны труда. Продукт нетоксичен, однако при резке необходимо соблюдать осторожность

и защищать руки и глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Более подробную информацию см. в паспорте безопасности.

## Ответственность

---

Наша компания несёт ответственность только за качество продукции. Любое применение продукта вне рамок письменных технических рекомендаций, включая неправильное нанесение или использование в неподходящих условиях, полностью относится к ответственности пользователя. За более подробной технической информацией обращайтесь к каталогу продукции или к представителям нашей компании.

## Упаковка

---

Поставляется поштучно.

### ООО «KARTAŞ KİMYA»

Сумгаитский промышленный парк

улица Кимьячылар 1, AZ 5002

Сумгаит, Азербайджан

[www.mrfix.az](http://www.mrfix.az)

Тел: +994 12 310 88 55, Моб: +994 10 347 00 10