

IZOMAX® Band F Collar Pipe

Elastik Zolaqlı Boru Keçid Manjeti

Məhsul haqqında

IZOMAX® Band F Collar Pipe – polipropilen toxunmamış keçə daşıyıcı üzərinə poliuretan hidroizolyasiya membranı örtülmüş, boru keçidlərinə xüsusi manjet elementidir. Mərkəzində yerləşən elastik zolaq sayəsində fərqli diametrlı borular və boru tıxacları üzərinə asanlıqla keçirilir və boru gövdəsinə tam sarılaraq sızdırmazlıq təmin edir.

İstifadə sahələri

- Divar və döşəmədən keçən su təchizatı borularının ətrafında
- IZOMAX® Band F və IZOMAX® Band W bant sistemlərinin boru keçid detallarında
- IZOMAX® Ftec membran sisteminin boru keçid detallarında
- Batareya, duş və əlüzyuyan çıxışlarının hidroizolyasiyasında
- Daxili məkanlarda təzyiqsiz suya məruz qalan sulu məkanlarda (vanna otağı, duş, sanitar qovşağ)

Üstünlükləri

- Mərkəzdəki elastik zolaq sayəsində boru və boru tıxacı üzərinə güc tətbiq etmədən keçirilir
- Bir məhsulda iki boru diametrini qarşılayaraq anbar çeşidini azaldır
- 0,60 mm nazik quruluşu ilə örtük səviyyəsini qaldırmır
- Keçə səthi ilə maye hidroizolyasiya materialına və keramika yapışdırıcısına yüksək yapışma təmin edir
- Səyrəldilmiş turşulara, qələvilərə, duzlu suya və xlorə davamlıdır

Texniki xüsusiyyətlər

Ümumi məlumatlar	
Material tərkibi	PP toxunmamış keçə daşıyıcı / poliuretan hidroizolyasiya membranı
Görünüş	Boz rəngli, mərkəzində elastik zolaq olan kvadrat manjet
Ümumi qalınlıq	0,60 mm (± 0,1 mm)
Məhsul tipləri	
IZOMAX® Band F Collar Pipe 16-22	Boru diametri 16 / 20 / 22 mm — 140 × 140 mm; elastik zolaq Ø 30 mm; deşik Ø 8 mm; 6,0 g/ədəd
IZOMAX® Band F Collar Pipe 25-32	Boru diametri 25 / 32 mm — 140 × 140 mm; elastik zolaq Ø 40 mm; deşik Ø 15 mm; 6,6 g/ədəd
IZOMAX® Band F Collar Pipe 40-50	Boru diametri 40 / 50 mm — 180 × 180 mm; elastik zolaq Ø 60 mm; deşik Ø 21 mm; 9,6 g/ədəd
Performans məlumatları	
Su təzyiqinə davamlılıq (EN 1928, Metod B)	≥ 1,5 bar
Partlama təzyiqi	≥ 1,5 bar
Temperatur davamlılığı	-5 °C / +60 °C
Kimyəvi davamlılıq	Səyrəldilmiş turşulara, qələvilərə, duzlu suya və xlorə davamlıdır

Tətbiq məlumatları	
Yapışdırıcı	Elastik yapışdırıcı və ya maye hidroizolyasiya materialı
Elastik zolaq	Maye hidroizolyasiya materialı ilə örtülmür; sərbəst buraxılır
Təhlükəsizlik məlumatları	
Təhlükəli maddələr	TMF-ə baxın

Göstərilən texniki dəyərlər +23 °C mühit temperaturu və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir.

Tətbiq qaydası

Səthin hazırlanması

Tətbiq olunacaq səth möhkəm, daşıyıcı, quru, təmiz və tozsuz olmalıdır. Yapışmanı əngəlləyə biləcək yağ, sürtkü yağı, boya və kür materialı qalıqları təmizlənməlidir. Adgeziyanın artırılması üçün əmici səthlərdə uyğun astar tətbiqi tövsiyə olunur.

Manjetin yerləşdirilməsi

Boru diametrinə uyğun manjet tipi seçilir. Boru ətrafına elastik yapışdırıcı tətbiq olunur. Manjet, elastik zolağı borunun üzərindən keçirilərək yerləşdirilir. Manjet keçirildikdən sonra geri çəkilməməlidir; elastik zolaq çölə doğru qabarıqlıq yaradacaq şəkildə qalmalıdır. Yerləşdirmə zamanı manjet zədələnməməlidir.

Maye hidroizolyasiya tətbiqi

Manjetin kənarları, ətrafı boyunca bol miqdarda maye hidroizolyasiya materialı ilə örtülür. Mərkəzdəki elastik zolaq maye hidroizolyasiya materialı ilə örtülmür; hərəkət qabiliyyətini qoruya bilməsi üçün sərbəst buraxılmalıdır.

Səth hidroizolyasiyası

Manjet tətbiqi tamamlandıqdan sonra səth hidroizolyasiyasına keçilir. Membran və ya bant, keramika yapışdırıcısı ilə tətbiq olunur; üst-üstə düşən zolaqlar uyğun maye hidroizolyasiya materialı istifadə edilərək birləşdirilir. Kənarlara çıxan artıq material sıyrılaraq götürülür.

Diqqət edilməli məqamlar

- Manjet boru üzərinə keçirildikdən sonra geri çəkilməməlidir; geri çəkmə sızdırmazlığı pozur.
- Mərkəzdəki elastik zolaq maye hidroizolyasiya materialı ilə örtülməməlidir.
- Servis temperaturu -5 °C / +60 °C ilə məhduddur; isti su borularında səth temperaturu yoxlanılmalıdır.
- Boru diametrinə uyğun olmayan manjet tipi istifadə edilməməlidir; dəşik diametri zorlanaraq genişləndirilməməlidir.
- Texniki səbəblərdən materialın rəngində və çapında partiyalar arasında cüzi fərqlər ola bilər; bu, texniki xüsusiyyətlərə təsir etmir.

Saxlama şəraiti və saxlama müddəti

Orijinal qablaşdırmasında, sərin və quru mühitdə, birbaşa günəş şüalarından qorunaraq saxlanılmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlandıqda istehsal tarixindən etibarən 24 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq zamanı əmək və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi və qoruyucu əlcək istifadə edilməlidir. Məhsul toksik deyil; lakin kəsmə əməliyyatları zamanı əl və göz təhlükəsizliyinə diqqət yetirilməlidir. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr cərcivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadəsi, səhv tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin cavabdehliyindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

Ədədlə qablaşdırılır.

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı

Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, Mob: +994 10 347 00 10