

IZOMAX® Band F Collar Pipe

Манжета для проходки труб с эластичной зоной

О продукте

IZOMAX® Band F Collar Pipe — манжета для проходок труб, изготовленная нанесением полиуретановой гидроизоляционной мембраны на носитель из полипропиленового нетканого материала. Эластичная зона в центре позволяет легко надевать манжету на трубы и заглушки различного диаметра и плотно облегать корпус трубы, обеспечивая герметичность.

Области применения

- Вокруг труб водоснабжения, проходящих через стены и полы
- В узлах проходок труб систем лент IZOMAX® Band F и IZOMAX® Band W
- В узлах проходок труб мембранной системы IZOMAX® Ftec
- Гидроизоляция выводов смесителей, душа и раковин
- Внутренние влажные помещения с воздействием воды без напора (ванные комнаты, душевые, санузлы)

Преимущества

- Центральная эластичная зона позволяет надевать манжету на трубу и заглушку без усилия
- Один продукт закрывает два диаметра трубы, сокращая складскую номенклатуру
- Толщина всего 0,60 мм — не увеличивает уровень покрытия
- Флисовая поверхность обеспечивает высокую адгезию к жидким гидроизоляционным материалам и плиточному клею
- Стойка к разбавленным кислотам, щелочам, солёной воде и хлору

Технические характеристики

Общие сведения	
Состав материала	Носитель из ПП нетканого материала / полиуретановая гидроизоляционная мембрана
Внешний вид	Квадратная манжета серого цвета с эластичной зоной в центре
Общая толщина	0,60 мм (± 0,1 мм)
Типы продукции	
IZOMAX® Band F Collar Pipe 16-22	Диаметр трубы 16 / 20 / 22 мм — 140 × 140 мм; эластичная зона Ø 30 мм; отверстие Ø 8 мм; 6,0 г/шт
IZOMAX® Band F Collar Pipe 25-32	Диаметр трубы 25 / 32 мм — 140 × 140 мм; эластичная зона Ø 40 мм; отверстие Ø 15 мм; 6,6 г/шт
IZOMAX® Band F Collar Pipe 40-50	Диаметр трубы 40 / 50 мм — 180 × 180 мм; эластичная зона Ø 60 мм; отверстие Ø 21 мм; 9,6 г/шт

Показатели	
Стойкость к давлению воды (EN 1928, метод B)	≥ 1,5 бар
Давление разрыва	≥ 1,5 бар
Термостойкость	-5 °C / +60 °C
Химическая стойкость	Стойка к разбавленным кислотам, щелочам, солёной воде и хлору
Данные по применению	
Клей	Эластичный клей или жидкий гидроизоляционный материал
Эластичная зона	Не перекрывается жидким гидроизоляционным материалом; остаётся свободной
Информация по безопасности	
Опасные вещества	См. паспорт безопасности

Указанные технические значения получены при температуре окружающей среды +23 °C и относительной влажности 50%.

Инструкция по применению

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, несущим, сухим, чистым и обеспыленным. Масла, смазки, краску и остатки составов для ухода за бетоном, ухудшающие адгезию, необходимо удалить. Для улучшения адгезии на впитывающих основаниях рекомендуется грунтование подходящей грунтовкой.

Установка манжеты

Выбирается тип манжеты, соответствующий диаметру трубы. Вокруг трубы наносится эластичный клей. Манжета надевается эластичной зоной на трубу. После надевания манжету нельзя тянуть назад; эластичная зона должна оставаться в виде выпуклости, направленной наружу. При установке манжету нельзя повреждать.

Нанесение жидкой гидроизоляции

Края манжеты по всему периметру обильно перекрываются жидким гидроизоляционным материалом. Эластичная зона в центре не перекрывается жидким гидроизоляционным материалом; её оставляют свободной, чтобы сохранить подвижность.

Поверхностная гидроизоляция

После установки манжеты приступают к поверхностной гидроизоляции. Мембрана или лента укладывается на плиточный клей; зоны нахлёста соединяются подходящим жидким гидроизоляционным материалом. Излишки материала по краям вытягиваются наружу.

На что следует обратить внимание

- После надевания на трубу манжету нельзя тянуть назад; это нарушает герметичность.
- Центральную эластичную зону нельзя перекрывать жидким гидроизоляционным материалом.
- Рабочая температура ограничена диапазоном -5 °C / +60 °C; на трубах горячего водоснабжения необходимо контролировать температуру поверхности.
- Нельзя применять манжету, не соответствующую диаметру трубы; отверстие нельзя расширять принудительно.
- По техническим причинам возможны незначительные различия в цвете и печати между партиями; на технические характеристики это не влияет.

Условия хранения и срок годности

Хранить в оригинальной упаковке в прохладном и сухом месте, защищая от прямых солнечных лучей. При соблюдении условий хранения срок годности составляет 24 месяца с даты производства.

Меры безопасности

При выполнении работ следует использовать спецодежду и защитные перчатки в соответствии с требованиями охраны труда. Продукт нетоксичен, однако при резке необходимо соблюдать осторожность и защищать руки и глаза. Хранить в недоступном для детей месте. Более подробную информацию см. в паспорте безопасности.

Ответственность

Наша компания несёт ответственность только за качество продукции. Любое применение продукта вне рамок письменных технических рекомендаций, включая неправильное нанесение или использование в неподходящих условиях, полностью относится к ответственности пользователя. За более подробной технической информацией обращайтесь к каталогу продукции или к представителям нашей компании.

Упаковка

Поставляется поштучно.

ООО «KARTAŞ KİMYA»

Сумгаитский промышленный парк

улица Кимьячылар 1, AZ 5002

Сумгаит, Азербайджан

www.mrfix.az

Тел: +994 12 310 88 55, Моб: +994 10 347 00 10