

TEKNİK BİLGİ FORMU

FLOMAX® SL 212

Ürün hakkında

FLOMAX® SL 212 - özellikle ince uygulamalar için tasarlanmış, çimento esaslı, kendiliğinden yayılan, kullanıma hazır zemin tesviye malzemesidir.

Ürün kodu: 204.50001

Kullanım alanları

- İç mekanlarda, seramik, mermer, parke, halı ve PVC kaplama uygulamalarından önce pürüzlü yüzeylerin düzeltilmesinde
- Evlerde, hastanelerde ve ofislerde
- Eğitim kurumları ve otellerde
- Alışveriş merkezlerinde

Avantajları

- Sadece su ile karıştırılarak hızlı ve kolay uygulanır
- Kendiliğinden yayılır
- Yüksek aşınma direnci
- Elle veya pompa ile uygulanabilir

Teknik özellikler

Malzeme bileşimi	Mineral dolgu maddeleri, sentetik katkı maddeleri, polimer ve özel çimento
Rengi	Boz
Basınc direnci	
7 gün	23N/mm ²
28 gün	30 N/mm ²
Kopma mukavimeti (28 gün)	1,1 N/mm ²
Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı	+5°C +25°C
Kullanım süresi	~ 35 dakika
Kullanıma açılma süresi	24 saat
Üzerine başka bir malzeme uygulama süresi	3 gün
Tüketim	8,75 kg/m ² (5mm)

Yukarıdaki değerler +23°C ve %50 bağıl nem koşullarında verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltırken, daha düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

TEKNİK BİLGİ FORMU

FLOMAX® SL 212

Kullanıcı talimatı

Yüzeyin hazırlanması

Uygulama yüzeyinin sağlam, kuru, temiz, tozsuz ve taşıyıcı olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı azaltacak tüm yağ, boya, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır. Yüzeyde fazla kırıntılar bulunmamalı ve yüzey neme doymuş olmalıdır. Uygulama, donma riski olan hava koşullarında 24 saat içinde yapılmamalıdır. Yüzeydeki çatlaklar ve boşluklar, uygulamadan iki gün önce uygun TAMCRETE® tamir malzemeleri ile onarılmalıdır. Doğrudan güneş ışığı altında ve şiddetli rüzgâr koşullarında uygulama yapılmamalıdır. Uygulanacak yüzeyler, önceden basınçlı su ve hava ile temizlenmelidir. Kullanım sırasında yüzeyin emiciliğini ve hava kabarcıklarını azaltmak amacıyla, uygulamadan 24 saat önce yüzey FLOMAX® SL PRİMER astar malzemesi ile çift kat astarlanmalıdır.

Karışımın hazırlanması

Kullanılacak su temiz bir kaba doldurulur ve bu kaba FLOMAX® SL 212 malzemesi yavaşça eklenerek, 400 - 600 devir/dakika hızındaki bir mikserle 3-5 dakika boyunca, topaklar çözülene kadar karıştırılır. Yaklaşık 3-5 dakika beklendikten sonra, tekrar 1 dakika karıştırılarak ürün kullanıma hazır hale getirilir. Sertleşmiş karışıma tekrar su ekleyerek kullanmak kesinlikle uygun değildir. Düzgün yüzeyli bir zemin elde etmek için kesintisiz uygulama gereklidir. Bu nedenle, uygulama alanının büyüklüğüne göre uygulamanın sürekliliğini sağlayacak şekilde birden fazla karıştırma kabı kullanılmalı ve hazırlanan karışımlar sıralı olarak zemine dökülerek yayılmalıdır. Yayma işleminden sonra, kirpi rulo yardımıyla malzemenin içerisindeki hava alınmalıdır.

Not: Soğuk havalarda, uygulama yapılmadan önce malzemenin 24 saat sıcak ortamda bekletilmesi gerekmektedir.

Karışım oranı

1 kq toz için	~ 0,22 litre su
25 kq toz için	~ 5.5 litre su

Tüketim

1 mm kalınlık elde etmek için yaklaşık 1,75 kg/m² toz ürün gereklidir.

Aletlerin temizlenmesi

Uygulamadan sonra kullanılan alet ve ekipmanlar hemen su ile temizlenmelidir. Ürün sertleştikten sonra yüzeyden yalnızca mekanik yöntemlerle temizlenebilir.

TEKNİK BİLGİ FORMU

FLOMAX® SL 212

Saklama koşulları

Orijinal açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

Saklama süresi

Uygun saklama koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Güvenlik önlemleri

Uygulama sırasında, iş sağlığı ve işçi güvenliği koşullarına uygun iş kıyafeti, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Sertleşmemiş ürünün tahriş edici etkileri nedeniyle, bileşenlerin cilt ve gözle temasından kaçınılmalı; temas halinde bol su ve sabunla hemen yıkanmalı, yutulması durumunda derhal doktora başvurulmalıdır. Ürün uygulanan alanlara gıda maddeleri bırakılmamalıdır. Ürün, çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Daha ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na başvurulmalıdır.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnız ürünün kalitesinden sorumludur. Ürünün nerede ve nasıl kullanılacağı ile ilgili yazılı öneriler haricindeki ve/veya hatalı kullanımlardan şirketimiz sorumluluk kabul etmez. Daha ayrıntılı bilgi için ürün broşürünü talep etmeniz veya şirketimizin yetkilileriyle iletişime geçmeniz rica olunur.

Net: 25 kg



KARTAŞ LTD MMC

Bakü şəhri, Binagadi ilçesi, Binagadi yerleşim yeri 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10