

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

CURE® ACR

Məhsul haqqında

CURE® ACR – parafin emulsiya əsaslı, təzə tökülmüş beton üzərinə tətbiq olunan, əmələ gətirdiyi film təbəqəsi ilə suyu betonun bünnyəsində tutaraq optimum müqavimət artışı əmələ gətirən, sürətli qurumağın qarşısını alaraq səthdə olan çatları və büzülmə çatlaqlarının qarşısını alan kür materialıdır.

Məhsul kodu: 204.70003-4

İstifadə sahələri

- Hər növ sahə betonu
- Kanal və kanalet betonlarda
- Hava limanı və yol betonlarında
- Buxarlaşmanın yüksək olduğu hər növ hava şəraitində geniş beton sahələrə tətbiq olunur

Üstünlükləri

- Günəş şüalarını əks etdirərək yeni betonda su itkisini azaldır
- Səthdəki ani qurumalara əngəl olaraq səthdəki çatlamaların qarşısını alır
- Daha möhkəm və tozsuz bir səth əmələ gətirir
- Daxili məkanlarda istifadəyə uyğundur
- Təzə beton içərisinə nüfuz edərək, təbəqə əmələ gətirməz ,səthdən soyulmaz ,tozlanmaz
- Kürlənmiş səthə sement əsaslı bütün məhsullar tətbiq oluna bilər
- Tətbiqi asandır, işçi xərclərini azaldır
- Tərkibində solvent yoxdur

Texniki göstəriciləri

Materialın Tərkibi	Parafin Emulsiya
Rəngi	Ağ
Sıxlığı	1,01-1,015 kq/litr
Yekun görünüş	Ağ-şəffaf , hamar
Quruma müddəti	120-150 dəq
Su saxlama (ASTM C 156)	Keçirici

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

CURE® ACR

İstifadə təlimatı Səthin hazırlanması

Səth təmiz və quru olmalı, yağ, parafin, boya və bundan əvvəl istifadə edilmiş kür materiallarından təmizlənməlidir.

Yeni tökülmüş beton sərtləşməyə başlamış və səthində su qalmamaqla lazımı qatılığa çatmalıdır. Diqqət etmək lazımdır ki, yeni örtülmüş səth üzərində su buxarı qatılaşmasın və tərləmə olmasın. Səth sərtləşdirici istifadə olunan səthlərdə son cilalama işi başa çatdıqdan dərhal sonra istifadə edilməlidir.

Qarışdırma

CURE® ACR istifadəyə hazır olaraq qablaşdırılmışdır, materilin içərisinə qətiyyən su və ya başqa maddə əlavə etmək olmaz. **CURE® ACR**, öz qabı və ya təmiz bir qab işərisində 400-600 dövr/dəqiqə gücündə mikserlə bircinsli olana qədər qarışdırılmalıdır.

İstifadə

CURE® ACR fırça, rulo və ya püskürdücü aparatla tətbiq edilə bilər. Məhsuldan ideal nəticə əldə etmək üçün minimum 2 qat istifadə edilməlidir. Beton səthlərdə tətbiq qatlarının arası istifadə olunan mühitin temperaturuna görə 2-3 saat olmalıdır. Səth sərtləşdirici istifadə olunan səthlərdə 2-ci qat bir gün sonra çəkilməlidir.

Sərfiyyat

0,150 - 0,200 lt/m² (2 qat üçün)

Alətlərin təmizlənməsi

İstifadədən sonra istifadə edilən alət və avadanlıqlar su ilə təmizlənməlidir.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Müvafiq saxlanma şəraitində istehsal tarixindən etibarən 24 aydır. Açılmış qablaşdırmaların ağzı bağlanaraq 1 həftə ərzində istifadə edilməlidir.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

CURE® ACR

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Net: 30, 200 kg



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10