

IZOMAX® C10 Rapid

Sement Əsaslı Ani Bərkiyən Su Kəsici Material

Məhsul Haqqında

IZOMAX® C10 Rapid xüsusi sement, mineral doldurucular və xüsusi kimyəvi qatqılar ehtiva edən, su ilə qarışdırıldıqda saniyələr ərzində bərkiyən, təzyiqli və aktiv su sızmalarını dərhal dayandıran tək komponentli su kəsici materialdır. Tətbiq nöqtəsində bir qədər genişlənərək boşluğu tamamilə doldurur və daimi sızdırmazlıq təmin edir.

İstifadə Sahələri

- Aktiv və təzyiqli su sızmalarının dərhal dayandırılmasında
- Bünövrə pərdələri, zirzəmilər, lift şaxtaları və su anbarlarında
- Tunel, qalereya, su keçidi və dayaq divarlarında
- Su izolyasiyasından əvvəl dərz, künc və detal hazırlıqlarında
- Boru, kabel və kommunikasiya keçid boşluqlarının sızdırmaz şəkildə bağlanması
- Qəlib bağlantı elementlərinin boşluqlarının doldurulmasında
- Beton daxilindəki statik çatların təmirində
- Anker və montaj elementlərinin sürətli sabitlənməsində

Üstünlükləri

- Aktiv və təzyiqli su sızmalarını saniyələr ərzində dayandırır
- Tətbiq nöqtəsində genişlənərək tam sızdırmazlıq təmin edir
- Tək komponentlidir, yalnız su ilə asan hazırlanır
- Çox sürətli bərkiyir (dəqiqələr ərzində)
- Qəlib və ya xüsusi avadanlıq tələb etmir, əl ilə tətbiq oluna bilər
- Yüksək yapışma və möhkəmlilik təmin edir
- Qısa müddətdə üzəri örtülə bilər (suvaq, keramika, su izolyasiya qatı)
- Metal armaturaya zərər vermir
- Aşağı temperaturlarda da tətbiq oluna bilər

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Materialın tərkibi	Xüsusi sement, mineral doldurucular və xüsusi kimyəvi qatqılar
Görünüş	Boz rəngli toz
Sıxlıq	~1,35 kq/lt
Maks. dənə ölçüsü	≤ 1 mm
Tətbiq Məlumatları	
Tətbiq temperaturu	-10°C / +35°C
Qarışım nisbəti	0,24–0,28 lt su / 1 kq toz
Tətbiq müddəti	~60–90 saniyə
Tam bərkimə müddəti	~2–3 dəqiqə
Tətbiq qalınlığı	10–40 mm

İstifadəyə verilmə müddəti	~24 saat
Sərfiyyat	Tətbiqdən asılıdır
Təhlükəsizlik Məlumatları	
Yanğına reaksiya sinfi (EN 13501-1)	A1
Təhlükəli maddələr	TMF-ə baxın

Texniki göstəricilər +23°C temperatur və 50% nisbi rütubət şəraitində əldə edilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur isə uzadır.

Tətbiq Təlimatı

Səthin Hazırlanması

Tətbiq olunacaq səth möhkəm, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmalıdır. Səth yapışmaya mənfi təsir göstərə biləcək yağ, qres, boya, pas, parafin və oxşar qalıqlardan təmizlənməlidir. Hamar səthlər mexaniki üsullarla nahamar vəziyyətə gətirilməlidir. Sızma nöqtələri və çatlar ən azı 2 sm en və dərinliyə qədər açılmalıdır; açılan kanalın en kəsiyi, materialın su təzyiqinə qarşı yerində qalmasını təmin edəcək şəkildə içəriyə doğru genişlənən (qaranquş quyruğu) formada hazırlanmalıdır. Təmir olunacaq sahələrin kənarları düz bucaq altında olmalı, armatur pasdan təmizlənməlidir. Boş hissələr və məhlul qalıqları tətbiqdən əvvəl tamamilə təmizlənməlidir.

Qarışıqın Hazırlanması

IZOMAX® C10 Rapid təmiz qaba tökülür və tətbiqdən dərhal əvvəl texniki cədvəldə göstərilən nisbətdə su əlavə edilərək əl ilə sürətli şəkildə qarışdırılaraq pasta konsistensiyasına gətirilir. Qarışdırma müddəti maksimum 30 saniyə olmalıdır. Məhsul çox qısa müddətdə bərkiyəcəyindən, yalnız bir dəfəyə tətbiq oluna biləcək qədər qarışıq hazırlanmalıdır. Bərkiməyə başlamış qarışığa sonradan su əlavə edilməməli, qarışıq yenidən qarışdırılmamalıdır.

Tətbiq

Hazırlanmış pasta konsistensiyalı material qoruyucu əlcək istifadə edilərək əl ilə top halına gətirilir və sızmanın olduğu boşluğa sıxılaraq yerləşdirilir. Material bərkiyəcəyə təxminən 60 saniyə sabit saxlanılaraq təzyiq tətbiq edilir. Sızma fərqli nöqtələrdən davam edərsə, eyni əməliyyat hər nöqtə üçün ayrıca təkrarlanır. Geniş en kəsiyi olan boşluqlarda tətbiq, boşluğun ən dərin nöqtəsindən başlayaraq mərhələli şəkildə aparılmalıdır. Normal təmir tətbiqlərində material mala ilə tətbiq olunaraq səth hamarlanır.

Sızma tamamilə dayandırıldıqdan sonra səth, IZOMAX® seriyası su izolyasiya materialları ilə örtülərək izolyasiya bütövlüyü təmin edilməlidir.

Alətlərin Təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən bütün avadanlıqlar qurumadan əvvəl su ilə təmizlənməlidir. Bərkimiş material yalnız mexaniki üsullarla təmizlənmə bilər.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Açılmamış orijinal qablaşdırmada, sərin və quru mühitdə saxlanmalıdır. Düzgün şəraitdə saxlanıldıqda istehsal tarixindən etibarən 6 ay saxlama müddətinə malikdir.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Tətbiq zamanı, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş geyimi, qoruyucu əlcək, eynək və maska istifadə edilməlidir. Məhsul əl ilə tətbiq olunduğundan, su keçirməyən qoruyucu əlcəkdən istifadə mütləqdir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirləri səbəbindən, komponentlər dəri və göz ilə təmasa gətirilməməli, təmas halında dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulduğu halda təcili olaraq həkimə müraciət edilməlidir. Materialın tətbiq edildiyi sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanmalıdır. Daha ətraflı məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formuna baxın.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələrdən kənar hər hansı istifadəsi, o cümlədən yanlış tətbiqi və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadəsi tamamilə istifadəçinin məsuliyyətiəndir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edin və ya səlahiyyətli nümayəndələrimizlə əlaqə saxlayın.

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı

Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10