

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

IZOMAX® C 25 KAPİLER

Məhsul haqqında

IZOMAX® C 25 KAPİLER - sement əsaslı səthlərdə ya da beton tikililərdə səth sularına qarşı təsirli, müsbət və mənfi tərəfdən tətbiq edilə bilən kapilyar təsirli bir su izolyasiya materialıdır.

Məhsul kodu: 204.20012

İstifadə sahələri

- Təməl və pərdə su izolyasiyasında
- Su ambarlarında
- Zirzəmi divarlarında
- Tunellərdə
- Lift boşluqlarında
- İstinad divarlarında, keçidlərdə və limanlarda

Üstünlükləri

- Asan hazırlanır və tətbiq olunur
- Fırça ilə tətbiq edilə bilər
- Əmələ gətirdiyi suda həll olmayan kristallar ilə kapilyar boşluqları doldurur və su izolyasiyası təmin edir
- Betonu və təchizatı suyun korroziya edici təsirlərindən qoruyur

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Suda həll olunmayan xüsusi qatqılar, mineral dolğular və sement
Rəngi	Boz
Tətbiq ediləcək səthin istiliyi	+5°C +25°C
Qarışımın istifadə müddəti	20 dəqiqə
Təzyiqli suya davamiyyəti	0.5 bar (müsbət)
İstifadəyə verilmə müddəti	1 həftə
Qarışığın sıxlığı	1.37 kq/lt

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

IZOMAX® C 25 KAPİLER

İstifadə təlimatı Səthin hazırlanması

Tətbiq sahəsinin sağlam, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasının diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, pas, qatı sürtgü yağı və parafin qalıqlarından təmizlənməli və səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. Donmuş, əriyən və ya 24 saat ərzində donmaq təhlükəsi olan sahələrdə tətbiq olunmamalıdır. Səthdəki artıq dəmir və taxta parçaları çıxarılıb, əgər varsa aktiv su sızmaları TAMCRETE® CRM Rapid ani bərkiyən təmir materialı ilə tutulmalıdır. 5 ilə 20 mm dərinliyində olan boşluqlar iki gün əvvəlcədən uyğun bir TAMCRETE® təmir materialı ilə təmir edilməli, künc və kənarlar ən az 4 sm radiusunda düzəldilməlidir. Tətbiq olunacaq səth tətbiqdən əvvəl su ilə isladılmalı amma su gölü yaradılmamalıdır. 1 qat tətbiq olunduqdan sonra məhsulun rəngi solursa və sürətlə quruma gözlənsə sadəcə 1-ci qat üçün materialın qarışdırma suyu 10 % artırılı bilər. Hazır məhsul daha öncə nəmləndirilmiş səthə 2 və ya 3 qat halında sürtülür. Hər bir qat sürtülmədən öncə altdakı katın quruması gözlənilir. Hər qat bir birinə əks istiqamətdə sürtülür. Birbaşa günəş şüaları altında, güclü külək və yağışlı hava şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır.

Tətbiq

Əvvəlcədən isladılmış səthə fırça ya da püskürtmə aparatı ilə 2 qat tətbiq edilir. Birinci qat suyunu tam itirmədən əvvəl və kifayət qədər sərtləşdikdən sonra temperatura bağlı olaraq 3-5 saat müddətinə ikinci qat birinci qatın əks istiqamətində tətbiq edilir. Birbaşa günəş şüaları altında, güclü külək və yağışlı hava şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır. Materialın sürətli qurumasının qarşısı alınmalıdır. 5-7 gün müddətində islaq vəziyyətdə saxlanılmalıdır. İsladılaraq və polietilen ilə örtülərək təsirli qoruma təmin edilməlidir. Kür mayesi istifadə etmək uyğun deyildir. Su ambarları tətbiqdən 24 saat sonra su ilə doldurula bilər, çünki su kristalın əmələ gəlməsini sürətləndirəcəkdir.

Qarışdırma

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba IZOMAX® C25 Kapiler materialı yavaş- yavaş əlavə edilərək 400- 600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topaklar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə dincəlməyə qoyulduqdan sonra təkrar 1 dəqiqə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir. Sərtləşmiş qarışığa təkrar olaraq su əlavə edərək istifadə etmək olmaz. 30 dəqiqə ərzində istifadə edilə biləcək qədər materialın qarışdırılmasına diqqət edin.

Sərfiyyat

1-ci qat	1,50 kq/m ²
2-ci qat	1,00 kq/m ²

Qarışım nisbəti

20 kg material üçün 6 lt su.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

IZOMAX® C 25 KAPİLER

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir. Material bərkidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə və ya həlledici ilə səthdən təmizləyə bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal qablaşdırmada birbaşa günəş şüalarının təsirindən qoruyaraq, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunaraq saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10