

TEKNİK VERİ SAYFASI

IZOMAX® S 420

Ürün hakkında

IZOMAX® S 420 - Yapı elemanlarının yüzeylerine nüfuz ederek su itici özellik kazandıran, uygulandığı yüzeyin rengini değiştirmeyen silan-siloksan esaslı emprenye yalıtım malzemesidir.

Ürün kodu: 204.20014

Kullanım alanları

- Dış mekan zeminlerinde;
- Mermer ve granit gibi emiciliği düşük yüzeylerde;
- Akik taşı, tuğla, gazbeton, traverten gibi emici yüzeylerde;
- Tarihi eserlerin atmosferik etkilere karşı korunmasında kullanılır.

Avantajları

- Yüksek penetrasyon özelliğine sahip bir emprenye malzemesidir.
- Uygulandığı yüzeyin görünümünü değiştirmeden veya film tabakası oluşturmadan koruma sağlar.
- Yapı elemanlarının su emme kapasitesini ortadan kaldırarak atmosferin olumsuz etkilerine karşı koruma sağlar.
- Alkalilere ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
- Buhar geçirgenlik özelliğine sahiptir.
- Yapı elemanlarının kuru kalmasını sağlayarak ısı kaybını ve ısıtma maliyetlerini azaltır.
- Solvent içermez.

TEKNİK VERİ SAYFASI

IZOMAX® S 420

Teknik özellikler

Malzeme bileşimi	Silan-siloksan
Rəngi	Ağ PH 7.2
Yoğunluğu	0.90 kg/l
Uygulanacak yüzeyin sıcaklığı	+5°C +25°C
Hizmet sıcaklığı	-20°C +80°C
Kuruma süresi	24 saat

Yukarıdaki değerler +23°C ve %50 bağıl nem koşullarında verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltırken, daha düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Kullanım Talimatları

Yüzey hazırlığı

Uygulanacak yüzeyin sağlam, kuru, temiz, tozsuz ve taşıyıcı olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey, yapışmayı bozabilecek her türlü yağ, pas, katı yağlayıcı ve parafin kalıntılarından temizlenmeli ve yüzeyde fazla kalıntı olmamalıdır. IZOMAX® S 420 en az iki kat uygulanmalıdır. Maksimum penetrasyon sağlamak için ilk kat kuru yüzeylere uygun rulo, fırça veya püskürtme tabancası ile uygulanmalıdır. İkinci kat yaklaşık 4 saat sonra uygulanmalıdır. Maksimum koruma sağlamak için çok emici ve gözenekli yüzeylerde ek bir kat uygulanması önerilir. Donmuş, çözülmekte olan veya 24 saat içinde donma riski olan bölgelere uygulanmamalıdır. Direkt güneş ışığı, şiddetli rüzgar veya yağışlı hava koşullarında uygulanmamalıdır.

Ambalajlama

IZOMAX® S 420 kullanıma hazırdır. Su ilave edilmemelidir.

Tüketim

Tavsiye edilen kullanım miktarı minimum 0,6 kg/m²'dir. Tüketim miktarı, yüzeyin emiciliğine ve gözenekliliğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Aletlerin temizliği

Kullanılan alet ve ekipmanlar uygulamadan hemen sonra su ile temizlenmelidir. Sertleşmiş malzemeyi çıkarmak için solvent kullanılmalıdır.

TEKNİK VERİ SAYFASI

IZOMAX® S 420

Saklama koşulları

Açılmamış orijinal ambalajında, doğrudan güneş ışığından koruyarak, serin ve kuru ortamda, dondan korunarak saklanmalıdır.

Raf ömrü

Uygun saklama koşullarında, üretim tarihinden itibaren 12 ay

Güvenlik önlemleri

Uygulama sırasında, iş ve işçi sağlığı koşullarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kirlenmemiş malzemenin tahriş edici etkileri nedeniyle, içerik maddeleri cilt ve gözlerle temas ettirilmemeli, temas halinde derhal bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması halinde ise derhal bir doktora başvurulmalıdır. Gıda ürünleri, malzemenin uygulandığı alanlarda bırakılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Şirketimiz, ürünün yazılı tavsiyeler dışında kullanılmasından ve/veya nerede ve nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir yanlış kullanımından sorumlu değildir. Daha detaylı bilgi için lütfen bir ürün broşürü talep edin veya şirket temsilcilerimizle iletişime geçin.



KARTAS LTD MMC

Bakü şəhri, Binagadi ilçesi, Binagadi kəşabası 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10