

THERMOMAX[®] RM 160

Qələviyə Davamlı Şüşə Lifli Suvaq Setkası

Məhsul Haqqında

THERMOMAX[®] RM 160, qələviyə davamlı polimer örtüklü, 160 q/m² vahid sahə çəkisində şüşə lifli toxunma setkadır. Sement əsaslı suvağın içində gömülərək tətbiq edilir; suvaq qatını möhkəmləndirir, səthdəki gərginlikləri paylayır, çat əmələ gəlməsinin qarşısını alır və sistemə zərbəyə qarşı müqavimət qazandırır.

Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərinin (ETICS) komponentidir. THERMOMAX[®] PLAST 65 suvağı ilə birlikdə istifadə edilir. Məhsul EAD 040083-00-0404 çərçivəsində qiymətləndirilir; mexaniki xassələri EN 13496 standartına əsasən müəyyən edilir.

İstifadə Sahələri

- Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS / mantolama) suvaq qatının möhkəmləndirilməsində
- EPS, XPS və daş yunu lövhələr üzərinə tətbiq edilən sement əsaslı suvaqlarda
- Pəncərə və qapı künclərində çarpaz möhkəmləndirmə kimi
- Daxili və xarici mühit suvaqlarında çat əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasında

Üstünlükləri

- Qələviyə davamlı örtüyü sayəsində sement əsaslı suvağın içində zamanla möhkəmliyini itirmir
- Yüksək dartılma möhkəmliyi ilə suvaq qatındakı gərginlikləri paylayır və çat əmələ gəlməsinin qarşısını alır
- Sistemin zərbəyə qarşı müqavimətini artırır
- Elastik quruluşu sayəsində səthə asanlıqla uyğunlaşır; asan kəsilir və sərilir
- Çürümür; xarici hava şəraitinə davamlıdır

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Material quruluşu	Şüşə lifli toxunma setka
Örtük	Qələviyə davamlı polimer örtük
Rəng	Sarı
Vahid sahə çəkisi	160 q/m ² (± %5)
Göz ölçüsü	4 × 4 mm
Performans Məlumatları	
Dartılma möhkəmliyi – uzununa / eninə (EN 13496)	≥ 40 N/mm (≥ 2000 N/50 mm)
Qələvi şərtləndirməsindən sonra dartılma möhkəmliyi – uzununa / eninə (EN 13496)	≥ 20 N/mm (≥ 1000 N/50 mm)
Qələvi şərtləndirməsindən sonra qalıq möhkəmlilik	İlkin dəyərin ≥ %50-si
Tətbiq Məlumatları	
Suvaq içindəki mövqeyi	Suvaq qatının xarici 1/3 hissəsi
Üst-üstə düşmə payı	Min. 10 sm

Pəncərə və qapı künclərində çarpaz möhkəmləndirmə	20 × 30 sm, 45° bucaq altında
Sərfiyyat	Təxminən 1,1 m ² /m ² (üst-üstə düşmələr daxil)

Göstərilən texniki dəyərlər +23°C mühit temperaturu və %50 nisbi nəmlik şəraitində əldə edilmişdir.

Tətbiq Təlimatı

Tətbiqdən Əvvəl

Setka, izolyasiya lövhələrinin yapışdırılmasından ən azı 3 gün, dübellənmədən ən azı 24 saat sonra tətbiq edilməlidir. Lövhə səthi düz, quru, təmiz və tozsuz olmalı; səviyyə fərqləri zımpara rəndəsi ilə aradan qaldırılmış olmalıdır. Tikili künclərinə, pəncərə və qapı boşluqlarının kənarlarına setkalı künc profilləri əvvəlcədən quraşdırılmalıdır. Setka, rulondan fasad hündürlüyünə uyğun uzunluqda zolaqlar şəklində kəsilərək hazırlanır.

Setkanın Suvağa Gömülməsi

THERMOMAX® PLAST 65, 6 × 6 mm dişli mala ilə lövhə səthinə çəkilir. Setka zolağı suvaq hələ təzə ikən yuxarıdan aşağıya doğru sərilir və mala ilə ortadan kənarlara doğru basılaraq suvağın içinə gömülür. Setka qırıqsız və gərgin olmalı, suvaq qatının xarici 1/3 hissəsində yerləşməlidir. Qonşu zolaqlar ən azı 10 sm üst-üstə gəlməlidir. Setka tamamilə suvağın içində qalmalı, səthdə görünməməlidir; setkanın lövhə səthinə quru halda sərilib üzərindən suvaq çəkilməsi düzgün tətbiq deyil. Birinci qat tutduqdan sonra ikinci qat çəkilərək ümumi suvaq qalınlığı 4 – 5 mm-ə tamamlanır.

Künc və Boşluq Detalları

Pəncərə və qapı boşluqlarının künclərinə, əsas setka sərilməzdən əvvəl 20 × 30 sm ölçüdə əlavə setka parçaları çarpaz (45°) yerləşdirilir; bu parçalar künclərdən başlayan çatların qarşısını alır. Tikili künclərində setka küncü ən azı 10 sm dönməli və ya setkalı künc profili ilə ən azı 10 sm üst-üstə gəlməlidir. Zərbə riskinin yüksək olduğu birinci mərtəbə fasadlarında ikinci setka qatının tətbiqi tövsiyə olunur.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Orijinal qablaşdırmasında; quru və sərin mühitdə, birbaşa günəş işığından və nəmədən qorunaraq saxlanılmalıdır. Rulonlar əzilməyəcək şəkildə yığılmalı, üzərlərinə ağır yük qoyulmamalıdır. Düzgün şəraitdə saxlandıqda istehsal tarixindən etibarən saxlama müddəti 36 aydır.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Şüşə lif çılpaq dəri ilə təmasda qaşınma və qıcıqlanmaya səbəb ola bilər. Tətbiq və kəsmə zamanı qoruyucu əlcək və uzunqollu iş geyimi, kəsmə zamanı qoruyucu eynək istifadə edilməlidir. Dəri ilə təmas halında bol su ilə yuyulmalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadə edilməsi, yanlış tətbiq və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadə də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin məsuliyyətiəndir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

1 m × 50 m ölçüdə, 50 m²-lik rulonlar

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı

Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10