

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

PURASEAL 150®

Məhsul haqqında

PURASEAL 150® - beton və temperatur dərzlərinin dolğusu üçün və müxtəlif təyinatlı yapışdırma işləri üçün yüksək performanslı, tam elastik, tək komponentli poliüretan əsaslı materialdır.

Məhsul kodu: 205.30096

İstifadə sahələri

Puraseal 150® beton dərz dolğu materialı və müxtəlif təyinatlı elastik yapışdırıcı olduğuna görə çox fərqli sahələrdə;

- Bütün növ daxili və xarici məkanlarda tikinti işlərində;
- Üfüqi və şaquli istiqamətlərdə beton və temperatur dərzlərinin doldurulmasında;
- İstifadə olunan betonu və strukturu temperatur, titrəmə və digər hərəkətlərdən (25%-ə qədər) qorunmasında;
- Təbii daş, keramika, plitələr, taxta, alüminium, şüşə, metal, kərpic və alçıpan kimi tikinti materiallarının bir-birinə yapışdırılmasında;
- Çevik yapışma və su izolyasiyası tələb olunan montaj, dekorativ işlərdə, dam örtmə işlərində;
- Müxtəlif hazır beton elementlərin, pilləkən, pəncərəaltı və eşiklərin, süpürgəliklərin daxili və xarici yapışdırılmasında;
- Havalandırma sistemlərinin quraşdırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

Dolğu materialı olaraq

- İstifadəyə hazırdır, asan tətbiq olunur.
- Hava və nəm ilə birlikdə özünü tutur.
- İstifadə zamanı və ya özünü tutarkən qabarcıq vermir.
- Yüksək elastikliyə malikdir.
- Fərqli hava şəraitlərinə və mövsüm dəyişikliyinə dayanıqlıdır, öz fiziki xüsusiyyətlərini dəyişmir.
- Viskozluğu yüksəkdir, tətbiq zamanı axıb getmir.
- Müxtəlif kimyəvi maddələrə, həmçinin UB şüalara davamlıdır.
- Heç bir halda su keçirmir.
- Korroziyaya meyilli deyil.
- Titrəmələri və zərbələri qəbul edərək, təsirini azaldır.
- Çatları doldurur.

Yapışdırıcı olaraq

- Beton, metal, şüşə və digər inşaat materialları ilə yaxşı yapışma təmin edir.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

PURASEAL 150®

- Yapışdırılan parçanın ayrıca ankrajlanmasına ehtiyac qalmır.

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Poliüretan əsaslı
Rəng	Ağ , Boz , Qara
Sıxlığı	1,3 qr/cm ²
SHORE A möhkəmliyi (ISO 868)	30-40
Elastiklik modulu 28 gün (ISO 8339)	0,55-0,65 Mpa
Hərəkət udma qabiliyyəti	25 %
Dartılmada uzanma 28 gün (ISO 8339)	≥200
Elastiklik həddi (ASTM D412)	600 %
Çəkmə möhkəmliyi (ASTM D412)	2.2 Mpa
Elastik geri dönüş qabiliyyəti (ISO7389)	≥70
Sürüşmə	yoxdur
Qabıqlanma müddəti	90 dəqiqə
Özünün tutma müddəti	3.5 mm/ 24 saat
Kimyəvi müqavimət*	Bir sıra kimyəvi materiallara
Tətbiq temperaturu	+5°C / +40 °C
İstifadə temperaturu	-30°C / +80 °C

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

Qeyd: **Suya, kimyəvi təmizləyici vasitələrə, daimi olmayan neft və hidrokarbon əsaslı materiallara, müxtəlif turşulara, qələvilərə davamlılıq vardır.

**UB şüaların təsiri altında rənglərdə müəyyən fərqliliklər əmələ gələ bilər. (fiziki -mexaniki xüsusiyyətlərdə heç bir dəyişiklik baş vermir)

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması

Tətbiq olunacaq səthin sağlam, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, pas, qatı sürtkü yağı və parafin qalıqlarından təmizlənməli və səthdə artıq qırıntılar olmamalıdır. Donmuş, əriyən və ya 24 saat ərzində donmaq təhlükəsi olan

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

PURASEAL 150®

sahələrdə tətbiq olunmamalıdır. Birbaşa günəş şüaları altında, güclü külək və yağışlı hava şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır.

Tətbiq

Puraseal 150® istifadəyə hazırdır, silikon üçün tapança vasitəsilə rahat şəkildə tətbiq edilə bilər.

Qablaşdırma

Puraseal 150® birbaşa istifadəyə hazır 600 ml -lik ölçüdə tubik şəkildə qablaşdırılmışdır.

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiq edilmədən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar dərhal solvent ilə təmizlənməlidir. Material bərkidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə və ya həlledici ilə səthdən təmizləne bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal qablaşdırmada birbaşa günəş şüalarının təsirindən qoruyaraq, sərin və quru şəraitdə, donmadan qorunaraq saxlanmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 24 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun olaraq, istifadəçi məhsulun düzgün istifadə qaydası, daşınması, utilizasiyası və digər vacib məlumatlar əldə etmək üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

PURASEAL 150®



KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10 , +994 12 347 10 10