

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SH CURE

Ürün haqqında

FLOMAX® SH CURE - Yeni ve eski beton yüzeylerin kürlenmesi, korunması ve parlatılması amacıyla kullanılan akrilik ve solvent bazlı bir kür malzemesidir.

Ürün kodu: 204.70018

Kullanım alanları

- Eski veya yeni tüm beton yüzeylerde;
- Yüzey sertleştirici kullanılmış zemin betonlarında;
- Renkli saha betonlarında;
- Doğal taş, kireç taşı, mermer, pişmiş toprak, pres tuğla vb. yüzeylerde;
- Çimento esaslı fabrikasyon kaplama zemin malzemelerinde;
- Brüt beton yüzeylerde;
- Islak beton (yıkama beton) uygulamalarında kullanılır.

Avantajları

- Kullanımı kolay
- Şeffaf ve parlak bir yüzey oluşturur
- Her türlü beton yüzeye nüfuz ederek daha iyi kürlenme sağlar
- Uzun süreli koruma, yüzey direnci ve parlaklık sağlar
- Yağ ve yakıt kalıntılarına karşı dayanıklıdır
- Her türlü hava koşuluna ve yüzeyde mantar oluşumuna karşı dayanıklıdır
- Tozlanmayı önler ve daha sert yüzeylerin oluşmasını sağlar
- Daha pürüzsüz ve temizlenmesi kolay bir yüzey oluşturur
- Yüzeyin aşınma direncini artırır
- Donma-çözülme döngülerine ve ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır
- Fırça, rulo veya sprey ile uygulanabilir
- Yüzey sertleştirici uygulandıktan sonra kür malzemesi olarak kullanılarak betondaki ani su kaybını önler
- Yüzeye nüfuz ederek canlı bir görünüm sağlar
- Su itici özelliğe sahiptir
- Su buharını geçirir

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SH CURE

Teknik özellikler

Malzeme Bileşimi	Sıvı akrilik ve solvent
Rengi	Şeffaf
Yoğunluğu	0,92 kg/litre
Son görünüm	Şeffaf, parlak
Kuruma süresi	2 saat
Kullanıldığı yüzeyin sıcaklığı	+8°C/30°C
Kullanıldığı ortamın sıcaklığı	+10°C/30°C
Kullanım zamanı ürünün sıcaklığı	+10°C/30°C

Yukarıdaki değerler +23°C ve %50 bağıl nem koşullarında verilmiştir. Daha yüksek sıcaklıklar süreyi kısaltırken, daha düşük sıcaklıklar süreyi uzatır.

Kullanım Talimatları

Yüzey hazırlığı

Eski beton yüzeyler: Kullanılacak beton yüzeyler sağlam ve yeterli basınç dayanımına (en az 25 N/mm²), en az 1,5 N/mm² çekme dayanımına, en fazla %4 neme ve en az +80°C yüzey sıcaklığına sahip olmalıdır. Yüzey temiz ve kuru olmalı, yağ, parafin, boya ve daha önce kullanılmış kür malzemelerinden arındırılmış olmalıdır. Kullanılacak beton yüzeyler aşındırıcı ekipmanlar (bilyeli kumlama, elmas disk frezeleme vb.) kullanılarak çimento şerbeti temizlenerek açık gözenekli ve emici bir yüzey elde edilecek şekilde hazırlanmalıdır. Oluşan toz endüstriyel elektrik süpürgesi ile temizlenmelidir. Yeni beton yüzeyler: Yeni dökülen beton sertleşmeye başlamış ve yüzeyde su kalmamış, istenen kalınlığa ulaşmış olmalıdır. Yeni kaplanan yüzeyde su buharının yoğunlaşmamasına ve terleme olmamasına dikkat edilmelidir. Yüzey sertleştirici, uygulandığı yüzeylerde son parlatma işlemi tamamlandıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

Karıştırma

FLOMAX® SH Cure kullanıma hazır olarak paketlenmiştir, malzemeye su veya başka bir madde ilave edilmemelidir. **FLOMAX® SH Cure** kendi kabında veya temiz bir kaptan 400-600 devir/dakika hızındaki bir mikserle homojen hale gelinceye kadar karıştırılmalıdır.

Kullanım

FLOMAX® SH Cure, fırça, rulo veya solvante dayanıklı püskürtücü ile uygulanabilir. Optimum sonuçlar elde etmek için en az 2 kat uygulanmalıdır. Beton yüzeylerde, katlar arasındaki süre ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-3 saat olmalıdır. Yüzey sertleştirici kullanılan yüzeylerde, 2. kat bir gün sonra uygulanmalıdır.

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SH CURE

Tüketim

0,150 - 0,200 lt/m² (2 kat için)

Aletlerin temizliği

Kullanılan alet ve ekipmanlar kullanımdan sonra solvent ile temizlenmelidir.

Dikkat edilmesi gereken özellikler

FLOMAX® SH CURE, içerdği solvent nedeniyle yanıcıdır. Saklama ve kullanım sırasında uygun önlemler alınmalıdır. Kullanıldığı alanların yeterli havalandırmaya sahip olduğundan, sigara içilmediğinden ve elektriksel kısa devre oluşmadığından emin olun. Kullanırken daima koruyucu gözlük, maske ve eldiven takın.

Saklama koşulları

Orijinal açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

Raf ömrü

Uygun saklama koşullarında üretim tarihinden itibaren 24 aydır. Açılan ambalajlar kapatılarak 1 hafta içinde tüketilmelidir.

Güvenlik önlemleri

Uygulama sırasında, iş ve işçi sağlığı koşullarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemenin tahriş edici etkileri nedeniyle, içerik maddeleri cilt ve gözlerle temas ettirilmemeli, temas halinde derhal bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması halinde ise derhal bir doktora başvurulmalıdır. Gıda ürünleri, malzemenin uygulandığı alanlarda bırakılmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır. Daha fazla bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na bakınız.

Sorumluluk

Şirketimiz yalnızca ürünün kalitesinden sorumludur. Şirketimiz, ürünün yazılı tavsiyeler dışında kullanılmasından ve/veya nerede ve nasıl kullanılacağına ilişkin herhangi bir yanlış kullanımından sorumlu değildir. Daha detaylı bilgi için lütfen bir ürün broşürü talep edin veya şirket temsilcilerimizle iletişime geçin.

TEKNİK VERİ SAYFASI

FLOMAX® SH CURE

Net: 5 lt



KARTAŞ LTD MMC

Bakü, Binagadi ilçesi, Binagadi kasabası 7

www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10