

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SL THERMA

Məhsul haqqında

FLOMAX® SL THERMA – sement və gips əsaslı, öz-özünə yayıla bilən (self-leveling), incə tətbiqlər üçün xüsusi hazırlanmış, istifadəyə hazır döşəmə düzəltmə materialıdır.

Məhsul kodu: 204.50002

İstifadə sahələri

- Daxili məkanlarda, keramika, mərmər, parket, xalça və PVC örtüklərinin tətbiqindən öncə hamar olmayan səthlərin düzəldilməsində;
- Ev, xəstəxana və ofislərdə;
- Təhsil ocaqlarının binalarında və mehmanxanalarda;
- Ticarət mərkəzlərində;
- Yərdən isitməli məkanların döşəmələrinin düzəldilməsində istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Sadəcə su ilə qarışdırılaraq tez və asan tətbiq olunur.
- Çatlamaz və bir dəfəyə 10 - 40 mm qalınlıqda istifadə oluna bilər.
- Öz-özündən yayılır.
- Aşınmaya qarşı müqaviməti yüksəkdir.
- Əl və ya pompa ilə tətbiq edilə bilər.
- Bej rəngli mükəmməl bir səth əmələ gətirir.
- Yərdən isitməli döşəmələr üçün idealdır.
- Gips əsaslı olmasına baxmayaraq üzərinə sement əsaslı material tətbiqi oluna bilər.

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Mineral dolğular, sintetik qatqılar, polimer, xüsusi gips və sement
Rəngi	Bej
Təzyiqə müqaviməti (28 gün) ən azı	25 N/mm ²
Əyilmə müqaviməti (28 gün) ən azı	5 N/mm ²
Tətbiq ediləcək səthin istiliyi	+5°C +25°C
İstifadə müddəti	~ 35 dəqiqə
İstifadəyə açma müddəti	24 saat
Üzərinə başqa material tətbiq müddəti	3 gün

Yuxarıdakı göstəricilər +23°C də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir. Yüksək temperatur müddəti qısaldır, aşağı temperatur müddəti uzadır.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SL THERMA

İstifadə təlimatı

Səthin hazırlanması

Tətbiq sahəsinin sağlam, quru, təmiz, tozsuz və daşıyıcı olmasına diqqət edilməlidir. Səth, yapışmanı zəiflədəcək bütün yağ, boya, pas və parafin qalıqlarından təmizlənməlidir. Səthdə artıq qırıntılar olmamalı və səth nəmə doymuş olmalıdır. 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan hava şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır. Səthdəki çatlar və boşluqlar iki gün əvvəlcədən uyğun olan TAMCRETE® təmir materialları ilə təmir edilməlidir. Birbaşa günəş şüaları altında və güclü külək şəraitlərində tətbiq olunmamalıdır. Tətbiq olunacaq səthlər əvvəlcədən təzyiqli su və hava ilə təmizlənməlidir. İstifadə zamanı səthin əmiciliyini və hava qabarcıqlarını azaltmaq məqsədi ilə səth tətbiqdən 24 saat əvvəl Flomax® SL PRİMER astar materialı ilə ikiqat astarlanmalıdır.

Qarışıqın hazırlanması

İstifadə olunacaq su təmiz bir qaba doldurulur və həmin qaba FLOMAX® SL THERMA materialı yavaş-yavaş əlavə edilərək 400 - 600 dövr/dəq-lik bir mikserlə 3-5 dəqiqə, topalar həll olunana qədər qarışdırılır. Təxminən 3-5 dəqiqə gözlədikdən sonra təkrar 1 dəqiqə qarışdırılaraq məhsul istifadəyə hazır hala gətirilir. Sərtləşmiş qarışığa təkrar olaraq su əlavə edərək istifadə etmək olmaz. Düzgün səthli bir döşəmə əldə etmək üçün kəsintisiz tətbiq gərəkir. Buna görə tətbiq sahəsinin böyüklüyünə görə, tətbiqin davamlılığını təmin edəcək şəkildə birdən çox qarışdırma qabı istifadə edilməli və hazırlanan qarışıqlar ardıcıl şəkildə zəminə tökülərək yayılmalıdır. Yayılmadan sonra kirpi rulon vasitəsi ilə materialın havası alınmalıdır.

Qeyd: Soyuq havalarda material tətbiq edilmədən 24 saat əvvəl isti bir şəraitdə saxlanılmalıdır.

Qarışım nisbəti

1 kq toz üçün	~ 0,20 – 0,22 litr su
25 kq toz üçün	~ 5.0 - 5.5 litr su

Sərfiyyat

1 mm qalınlıq əldə etmək üçün ~1,80 kq/m² toz məhsul.

Alətlərin təmizlənməsi

Tətbiqdən sonra istifadə edilən alət və ləvazimatlar dərhal su ilə təmizlənməlidir. Məhsul bərkidikdən sonra ancaq mexaniki şəkildə səthdən təmizləne bilər.

Saxlama şərtləri

Açılmamış orijinal bağlamada (qablaşdırmada), sərin və quru şəraitdə saxlanılmalıdır.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FLOMAX® SL THERMA

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Kürlənməmiş materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, tərkiblər dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

Net: 25 kq



KARTAS KIMYA MMC

“Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı”, Kimyaçılar küç 1 ,

www.mrfix.az AZ 50002 Sumqayıt şəhəri , Azərbaycan

Telefon №. : +994 12 3470010, +994 12 3471010