

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

GEOTEKSTIL KEÇƏ® 200 PE

О продукте

GEOTEKSTIL KEÇƏ® 200 PE – нетканый текстильный продукт, изготовленный из полиэфирного сырья с соединением волокон методом иглопробивания.

Код продукта: 205.30052

Области применения

- Для защиты гидро- и теплоизоляционных материалов, используемых в кровлях и полах
- Для предотвращения засорения дренажных труб (грунт, глина и др. вещества не проходят через дренажную трубу)
- В транспортном секторе (для предотвращения аварий на автомагистралях, в аэропортах и на железных дорогах)
- В дренажных системах
- Под геомембраной
- В решении проблем с образованием ям, в армированных насыпях, для защиты от эрозии, в прибрежных защитных зонах рек, озер, морей
- В фильтрации, укреплении слабого грунта и асфальта
- В автомагистралях, туннелях и подземных сооружениях
- В метро, на посевных площадях, террасах и спортивных площадках
- В местах хранения твердых отходов и оросительных каналах

Преимущества

- Обеспечивает максимальную стойкость к гниению благодаря составу из синтетических волокон
- Стойкий к повреждениям, которые могут возникнуть во время укладки
- Не подвержен воздействию морской воды, плесени и ржавчины
- Стойкий к кислотам, щелочам и микроорганизмам
- Стойкий к УФ излучению
- Простота транспортировки и укладки
- Легкость укладки. Не наносит вреда здоровью человека во время и после укладки.
- Требуется меньших складских площадей

Технические характеристики

Состав продукта	Полиэфир
Поверхностная плотность TS EN ISO 9864	200 г/м ²
Толщина TS EN ISO 9863-2	1.5 мм
Сопротивление растяжению и изгибу TS EN ISO 10319 (в продольном направлении)	6 кН/м

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

GEOTEKSTIL KEÇƏ® 200 PE

Сопротивление растяжению и изгибу TS EN ISO 10319 (в поперечном направлении)	6.3 кН/м
Водопроницаемость TS EN ISO 11058	0.100 м/с
Статическое испытание на прокол (CBR) TS EN ISO 12236	1400 Н
Динамическое испытание на прокол TS EN ISO 13433	40 мм
Характерная диафрагма TS EN ISO 12956	0.14 мм

Вышеуказанные показатели приведены для температуры +20°C и относительной влажности 50%.

Инструкция по применению

Укладка геотекстиля **GEOTEKSTIL KEÇƏ® 200 PE** не требует специальных навыков. Материал продается в рулонах, имеет небольшой вес и легко режется обычными ножницами.

Условия хранения

Хранить в сухом и прохладном месте в закрытых помещениях, недоступных солнечному свету.

Меры предосторожности

Во процессе применения для соблюдения правил техники безопасности и охраны труда следует ссылаться к паспорту безопасности по поводу надлежащего использования, транспортировки, утилизации и получения прочей важной информации о продукте.

Ответственность

Компания несет ответственность только за качество продукта. Компания не несет ответственности за любое использование продукта не в соответствии с письменными предписаниями и/или ненадлежащее использование. Для получения дополнительной информации запросите руководство по продукту или свяжитесь с ответственными представителями компании.



ООО «KARTAS ЛТД»

Город Баку, Бинагадинский район, поселок Бинагады, 7

www.mrfix.az

Тел.: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10