

Mr.Fix® Maxima 1212

(Əvvəlki adı: Betonmix HP 1212)

Məhsul haqqında

Mr.Fix® Maxima 1212 - modifikasiyalı polikarboksilat və liqno sulfonat əsaslı yüksək dərəcədə su azaldıcı xüsusiyyəti ilə aşağı su/sement nisbətini təmin edən, hiper axışqanlaşdırıcı, betonun erkən və son müqavimətini artıran, yeni nəsil hibrit beton qatqısıdır.

EN 934-2 standardı cədvəl 3,1, 3.2 və 11.2-ə uyğundur.

İstifadə sahələri

- Erkən və son müqaviməti yüksək tələb olunan betonlarda
- Prefabrik və prekast betonlarda
- Aşağı su/sement nisbəti, yüksək müqavimət və uzun işləmə müddəti istənen betonlarda
- Yerləşdirmə çətinlikləri olan sıx təchizatlı betonlarda
- Sıx və düzgün səth tələb olunan betonlarda
- Özü yerləşən betonlarda
- Erkən qalıbdən çıxarılma tələb olunan betonlarda.

Üstünlükləri

- Fərqli sement növlərinə uyğundur.
- Çirklilik və gil miqdarı (Metilen mavisi %-i) yüksək olan doldurucularla hazırlanan betonlarda
- Betonun erkən və son müqavimətini artırır.
- Betonun axıcılığını uzun müddət qoruyaraq işləmə bilinməsini artırır və rahat yerləşmə xüsusiyyəti qazandırır.
- Aşağı su/sement nisbəti ilə ayrışma və qusma riski az olan, reoplastik beton əldə edilməsini təmin edir.
- Yüksək nisbətdə su azaltma xüsusiyyəti sayəsində sıx, keçirimsiz və yüksək müqavimətdə beton istehsalını təmin edir.
- İşçiliyi azaldır, qənaətliliyi təmin edir.
- Hamar səthlər əldə edilməsini təmin edir.
- Betonun donma və istiliyə qarşı müqavimətini artırır.
- **Mr.Fix® Maxima 1212** -in tərkibində xlor yoxdur, dəmir təchizatına zərər verməz.

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Modifikasiyalı polikarboksilat və liqnosulfonat əsaslı
Rəngi	Qəhvəyi, açıq qəhvəyi
Sıxlığı (ISO 758)	1,05 - 1,12 kq/litr
Xlor tərkibi % (EN 480-10)	< 0,1

Mr.Fix® Maxima 1212 (Əvvəlki adı: Betonmix HP 1212)

Alkali tərkibi % (EN 480-12) < 5,0

Yuxarıdakı göstəricilər +20°C də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir.

İstifadə təlimatı

Polimer zəncirlər sement zərrəciklərinin ayrılma və yayılma qabiliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə sabitləşdirir. Bunun sayəsində betonda aşağı su tələbi ilə yüksək axıcılıq əldə olunur. Ancaq bu təsirin homogen bir halda olmasını təmin etmək üçün betona əlavə ediləcək suyun 70%-i əlavə edildikdən sonra qalan su ilə birlikdə **Mr.Fix® Maxima 1212** qarışıma əlavə edilməlidir. Qarışığın stabilliyini təmin etmək üçün laboratoriya sınaqlarında təsbit edilən müddətdə (minimum 90 saniyədən az olmamaq şərti ilə) qarışdırılmalıdır.

İstifadə miqdarı

Mr.Fix® Maxima 1212 betondan gözlənilən xüsusiyyətdən asılı olaraq, bağlayıcı (sement, mikro silika, uçucu kül, şlak) miqdarının 0,5 - 2 % nisbətində istifadə oluna bilər. İstehsal olunacaq betonun sinfinə və xüsusiyyətlərinə görə, qabaqcadan laboratoriya sınaqlarında təyin olunan nisbətlərdə istifadə edilməsi məsləhətlidir.

Digər qatqı məhsulları ilə ahəngi

- **Mr.Fix® Maxima 1212**, EN 197 standardındakı bütün sementlər ilə istifadə oluna bilər.
- Mr.Fix® Extra RPD, Mr.Fix® Extra RCA, Mr.Fix® Extra Antifreeze 1, Mr.Fix® Extra WP 1, Mr.Fix® Extra Air 80 qatqıları ilə istifadə edilə bilər.
- Plastikliyin azalması nəticəsində meydana gələ biləcək olan çatlara qarşı istifadə olunan, polad və sintetik liflərlə birlikdə istifadə oluna bilər.
- Uçucu kül, mikro silika və şlak kimi mineral qatqılarla birlikdə istifadə oluna bilər.
- NSF (Naftalin Sülfonat) əsaslı beton qatqıları ilə birlikdə istifadə olunmamalıdır.
- Əlavə qatqılar ilə birlikdə istifadədən əvvəl uyğunluq sınaqları aparılmalıdır.

Diqqət edilməsi lazım olan xüsusiyyətlər

- **Mr.Fix® Maxima 1212** beton qarışım suyuna qatılmalıdır, quru sementə və ya quru qarışığa əlavə olunmamalıdır. Əks təqdirdə qatqı, qarışım daxilində homogen bir şəkildə dağılmadan, qarışım tərəfindən əmiləcək və qarışımın su ehtiyacının artması nəticəsində beton sinfinə və xüsusiyyətinə mənfi təsir göstərəcəkdir.
- Təvsiyə edilən doza aralığından daha çox miqdarda qatqı istifadə edildiyi təqdirdə, betonun bərkimə müddəti havanın temperaturundan asılı olaraq uzana bilər. Bərkimə müddəti uzandığı hallarda, beton qəlib alma müddətinə nəmli tutulub kürlənməlidir.
- İstifadə etməzdən əvvəl laboratoriyada uyğunluq sınaqları aparılmalıdır.
- Betonun konsistensiyasının nizamlanmasında qatqının yüksək nisbətdə su kəsmə xüsusiyyəti nəzərə alınmalı, qarışığa çox su qatılması əngəllənməlidir.

Mr.Fix® Maxima 1212 (Əvvəlki adı: Betonmix HP 1212)

- Doza miqdarına təsir edəcək faktorlardakı dəyişmələrə tez-tez nəzarət edilməlidir.
- İstifadədən əvvəl, beton komponentlərinə və beton sinfinə görə uyğunluq sınaqları aparılmalıdır.

Saxlama şərtləri

+5 ilə +35°C arası temperaturda, birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorunaraq saxlanılmalıdır. Məhsul donduğu halda, onu birbaşa isitmədən, otaq temperaturunda donu açılmalı və homogen hala gəlməyə qədər qarışdırılmalıdır.

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır. Açılmış qabların qapaqları təkrar kip bağlanaraq, son istifadə müddətinə qədər istifadə oluna bilər.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında, iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı, Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt şəhəri, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55 , +994 10 347 00 10