

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FORMAX® KA 121

Məhsul haqqında

FORMAX® KA 121- Beton tökülmədən əvvəl, beton ilə qəlib arasındakı yapışmanı əngəlliyərək səthin keyfiyyətli hamar çıxarılmasını və qəlib təmizliyini təmin edən, naften və parafin mineral yağları əsaslı qəlib ayırıcı yağıdır.

TS 4427 ISO 3448-ə uyğundur.

Məhsul kodu: 205.70010

İstifadə sahələri

- Metal qəliblərdə
- Taxta qəliblərdə
- Polyester qəliblərdə
- Ply-wood (faner) qəliblərdə
- Qəlib səmərəliyini və istifadə müddətinin uzadılması hallarında
- Qəlib işçiliyinin sürətləndirilməsi istənen hallarda

Üstünlükləri

- Qəlibin betondan təmiz və rahat şəkildə çıxarılmasını təmin edər
- Qəlibin istifadə müddətini uzadar
- Daha estetik , hamar və keyfiyyətli beton səthi əldə edilməsini təşkil edər
- Beton səthində ləkə və rəng müxtəlifliyi əmələ gətirməz
- Metal qəliblər üzərində yarana biləcək korroziyanın qarşısını alar
- Fırça, rolik və sprey vasitəsilə tətbiq edilə bilər

Texniki göstəriciləri

Materialın tərkibi	Naften və Parafin əsaslı yağlar
Rəngi	Şəffaf, Açıq sarı
Sıxlığı (EN ISO 3675)	0.8 – 0.9 kq/litr
Tökülmə dərəcəsi °C (EN 3016)	-9
Polad korroiyası 50 °C (BDS 5747)	Pass
Kinematik özlülük 40°C, mm²/s (EN 3104)	32

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FORMAX® KA 121

Alışma dərəcəsi COC, °C (EN 2592) 195

Yuxarıdakı göstəricilər +20°C-də və 50% nisbi rütubət üçün verilmişdir.

İstifadə təlimatı

Tədbiq ediləcək səth təmiz, hamar, bərk olmalı, hər cür toz, yağ, kir, pas, digər növ qəlib yağı, yuyucu vasitələr və buna oxşar yapışmanı əngəlliyən maddələrdən və tullantılardan təmizlənməlidir. Səthdə gözlə görsənən nahamar və zəif yerlər qopardılmalıdır. Səth quru olmalıdır.

İstifadə miqdarı

Qəlibin növündən asılı olaraq dəyişməklə birlikdə, 1 litr **FORMAX® KA 121** rolik və ya fırça ilə çəkildiyində təxminən 25 m², 5-6 bar təzyiqli nasos vasitəsilə ucluqdan sıxıldıqda təxminən 40 m² qəlib səthini yağlamaq mümkündür..

Digər qatqı məhsulları ilə ahəngi

- **FORMAX® KA 121** , EN 197 standardındakı bütün sementlər ilə istehsal edilən betonlarla uyğundur.
- **BETONMİX® HP** və **BETONMİX® SP** sinfi bütün qatqılarla istehsal edilən betonlarla uyğundur.
- **FORMAX® KA 121** su ilə qarışmaz və qatılması əngəllənməlidir.

Diqqət edilməsi lazım olan xüsusiyyətlər

- Təvsiyə edilən doza aralığından daha çox miqdarda **Formax® KA 121** istifadə edildiyi təqdirdə, betonun müqavimətinə mənfi təsir göstərir.
- Məhsulun beton və qəlib arasındakı təmin etdiyi işləməlilik xüsusiyyəti nəzərə alınmalı, qarışıqda su qatılması əngəllənməlidir.
- Doza miqdarına təsir edəcək faktorlardakı dəyişmələrə tez-tez nəzarət edilməlidir.
- İstifadədən əvvəl, beton komponentlərinə görə uyğunluq sınaqları aparılmalıdır.

Saxlama şərtləri

+5 ilə +35°C arası temperaturda, birbaşa günəş şüalarının təsirindən qorunaraq saxlanılmalıdır. Məhsul donduğu halda, onu birbaşa isitmədən, otaq temperaturunda donu açılmalı və homogen hala gəlincəyə qədər qarışdırılmalıdır.

TEXNİKİ MƏLUMAT VƏRƏQƏSİ

FORMAX® KA 121

Saxlama müddəti

Düzgün anbarlama şərtlərində, istehsal tarixindən etibarən 24 aydır. Açılmış qabların qapaqları təkrar kip bağlanaraq, son istifadə müddətinə qədər istifadə oluna bilər.

Təhlükəsizlik tədbirləri

Tətbiq əsnasında iş və işçi sağlamlığı şərtlərinə uyğun iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edilməlidir. Materialın qıcıqlandırıcı təsirlərinə görə, dəriyə və gözə təmas etdirilməməli, təmas etdikdə isə dərhal bol su və sabunla yuyulmalı, udulması halında təcili olaraq həkimə müraciət olunmalıdır. Material tətbiq olunan sahələrə qida məhsulları buraxılmamalıdır. Uşaqların əllərinin çatmayacağı yerlərdə anbarlanmalıdır. Daha geniş məlumat üçün Təhlükəsizlik Məlumat Formasına baxılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz sadəcə məhsulun keyfiyyətinə cavabdehdir. Məhsulun harada və necə istifadə ediləcəyi ilə əlaqəli yazılı təkliflər xaricindəki və/və ya xətalı istifadələrdən şirkətimiz cavabdehlik daşımır. Daha ətraflı məlumat üçün məhsul kitabçası istəməyiniz və ya şirkətimizin cavabdehləri ilə əlaqə saxlamağınız xahiş olunur.



FORMAX® KA 121

KARTAŞ LTD MMC

Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi 7 www.mrfix.az

Tel: +994 12 347 00 10, +994 12 347 10 10