

PRATIX® RM 75

Qələviyə Davamlı Çoxməqsədli Şüşə Lifli Setka

Məhsul Haqqında

PRATIX® RM 75, qələviyə davamlı polimer örtüklü, 75 q/m² vahid sahə çəkisində yüngül şüşə lifli toxunma setkadır. Gips və sement əsaslı suvaqların, həmçinin bitum əsaslı və iki komponentli sement əsaslı hidroizolyasiya materiallarının içinə gömülərək tətbiq edilir.

Yüngül və nazik quruluşu sayəsində nazik qatlı tətbiqlər üçün uyğundur. Fasad istilik izolyasiya kompozit sistemlərində (ETICS) sistemin tələb etdiyi zərbəyə qarşı müqaviməti təmin etmədiyi üçün suvaq setkası kimi istifadə edilməməlidir; bu tətbiqlərdə THERMOMAX® RM 160 istifadə edilməlidir.

İstifadə Sahələri

- Daxili və xarici mühitdə gips və sement əsaslı suvaqlarda çat əmələ gəlməsinin qarşısının alınmasında
- Beton – divar, sütun – divar, tir – divar kimi müxtəlif materialların birləşmə nöqtələrində suvağın möhkəmləndirilməsi üçün
- Kommunikasiya kanalları, bağlanmış boşluqlar və təmir sahələri üzərindəki suvaqlarda
- İki komponentli sement əsaslı hidroizolyasiya materiallarında möhkəmləndirici qat kimi
- Bitum əsaslı hidroizolyasiya örtüklərində möhkəmləndirici qat kimi
- Hidroizolyasiyada daxili və xarici künclər, fasklar və boru keçidləri kimi detal nöqtələrinin möhkəmləndirilməsində

Üstünlükləri

- Yüngül və nazik quruluşu sayəsində nazik qatlı suvaq və örtüklərdə qat qalınlığını artırmadan tətbiq edilə bilər
- Qələviyə davamlı örtüyü sayəsində sement əsaslı materialların içində zamanla möhkəmliyini itirmir
- Tətbiq edildiyi qatı möhkəmləndirir, büzülmə və istilik hərəkətlərindən yaranan gərginlikləri paylayır və tük çatların əmələ gəlməsinin qarşısını alır
- Elastik quruluşu sayəsində künc, faska və dönmə detallarına asanlıqla uyğunlaşır; asan kəsilir və sərilir
- Çürümür; xarici hava şəraitinə davamlıdır

Texniki Göstəricilər

Ümumi Məlumatlar	
Material quruluşu	Şüşə lifli toxunma setka
Örtük	Qələviyə davamlı polimer örtük
Rəng	Sarı
Vahid sahə çəkisi	75 q/m ² (± %5)
Göz ölçüsü	5 × 5 mm
Performans Məlumatları	
Dartılma möhkəmliyi – uzununa / eninə (EN 13496)	≥ 15 N/mm (≥ 750 N/50 mm)
Qələvi şərtləndirməsindən sonra qalıq möhkəmlik	İlkin dəyərin ≥ %50-si

Tətbiq Məlumatları	
Uyğun materiallar	Gips və sement əsaslı suvaqlar Bitum əsaslı hidroizolyasiya örtükləri İki komponentli sement əsaslı hidroizolyasiya materialları
Üst-üstə düşmə payı	Min. 10 sm
Birləşmə nöqtələrində daşma payı	Birləşmə xəttinin hər iki tərəfinə 10 – 20 sm
Sərifiyyat	Təxminən 1,1 m ² /m ² (üst-üstə düşmələr daxil)

Göstərilən texniki dəyərlər +23°C mühit temperaturu və %50 nisbi nəmlik şəraitində əldə edilmişdir.

Tətbiq Təlimatı

Tətbiqdən Əvvəl

Tətbiq ediləcək səth möhkəm, təmiz və tozsuz olmalı; səthin hazırlanması setka ilə birlikdə istifadə ediləcək suvaq və ya hidroizolyasiya materialının texniki məlumat vərəqəsinə uyğun aparılmalıdır. Setka, rulondan tətbiq sahəsinə uyğun uzunluqda zolaqlar şəklində əvvəlcədən kəsilərək hazırlanır. Müxtəlif materialların birləşmə nöqtələrində setka zolağı birləşmə xəttinin hər iki tərəfinə 10 – 20 sm daşacaq enində kəsilməlidir.

Suvaq Tətbiqlərində

Suvağın birinci qatı səthə tətbiq edilir. Setka suvaq hələ təzə ikən yuxarıdan aşağıya doğru sərilir və mala ilə ortadan kənarlara doğru basılaraq suvağın içinə gömülür. Setka qırıqsız və gərgin olmalı, suvaq qatının xarici səthə yaxın hissəsində yerləşməlidir. Qonşu zolaqlar ən azı 10 sm üst-üstə gəlməlidir. Birinci qat tutmadan ikinci qat tətbiq edilərək setka tamamilə örtülür; setka səthdə görünməməlidir. Setkanın səthə quru halda sərilib üzərindən suvaq çəkilməsi düzgün tətbiq deyil. Pəncərə və qapı boşluqlarının künclərinə 20 × 30 sm ölçüdə əlavə setka parçaları çarpaz (45°) yerləşdirilməlidir.

Hidroizolyasiya Tətbiqlərində

Hidroizolyasiya materialının birinci qatı müvafiq texniki məlumat vərəqəsində göstərilən qalınlıqda tətbiq edilir. Setka material hələ təzə ikən sərilir və fırça və ya mala ilə basılaraq materialın içinə tamamilə gömülür. Qonşu zolaqlar ən azı 10 sm üst-üstə gəlməlidir. Birinci qat üzərinə basıla biləcək qədər quruduqdan sonra ikinci qat tətbiq edilərək setka tamamilə örtülür. Daxili və xarici künclər, fasklar, trapların ətrafı və boru keçidləri kimi detal nöqtələri əsas səth tətbiqindən əvvəl əlavə setka zolaqları ilə möhkəmləndirilməlidir.

Saxlama Şəraiti və Saxlama Müddəti

Orijinal qablaşdırmasında; quru və sərin mühitdə, birbaşa günəş işığından və nəmdən qorunaraq saxlanılmalıdır. Rulonlar əzilməyəcək şəkildə yığılmalı, üzərlərinə ağır yük qoyulmamalıdır. Düzgün şəraitdə saxlandıqda istehsal tarixindən etibarən saxlama müddəti 36 aydır.

Təhlükəsizlik Tədbirləri

Şüşə lif çılpaq dəri ilə təmasda qaşınma və qıcıqlanmaya səbəb ola bilər. Tətbiq və kəsmə zamanı qoruyucu əlcək və uzunqollu iş geyimi, kəsmə zamanı qoruyucu eynək istifadə edilməlidir. Dəri ilə təmas halında bol su ilə yuyulmalıdır. Uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlanılmalıdır.

Cavabdehlik

Şirkətimiz yalnız məhsulun keyfiyyətinə görə cavabdehdir. Məhsulun yazılı texniki tövsiyələr çərçivəsindən kənar hər hansı şəkildə istifadə edilməsi, yanlış tətbiq və ya uyğun olmayan şəraitdə istifadə də daxil olmaqla, tamamilə istifadəçinin məsuliyyətindədir. Daha ətraflı texniki məlumat üçün məhsul kataloquna müraciət edə və ya nümayəndələrimizlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

Qablaşdırma

1 m × 50 m ölçüdə, 50 m²-lik rulonlar

KARTAŞ KİMYA MMC

Sumqayıt Sənaye Parkı

Kimyaçılar küçəsi 1, AZ 5002

Sumqayıt, Azərbaycan

www.mrfix.az

Tel: +994 12 310 88 55, +994 10 347 00 10